طلاءات الجدران · أكريليك

Acrocoat

Tie Coat

طبقة أساس وطبقة ربط أكريليكية للداخل والخارج

اللون

ألوان RAL

طبقة أساس / طبقة ربط

1.68 g/cm³	68 %	2 ساعة	8 ساعات	8–9 m²/l
كثافة الخليط (20 °C)	المواد الصلبة (وزناً)	جفاف السطح (20 °C)	الجفاف التام (20 °C)	التغطية، 1 طبقة

وصف المنتج

ACROCOAT طبقة أساس وطبقة ربط قائمة على بوليمر أكريليكي للداخل والخارج، لجدران المحارة والجبس والخرسانة. تُطبَّق قبل **WALLCOAT 363** أو **UNICOAT SILICON 616** للحصول على أفضل قدرة تغطية.

مجالات الاستخدام

- أسطح المحارة والجبس والخرسانة
- الجدران الداخلية والخارجية
- طبقة أساس قبل **WALLCOAT 363** و**UNICOAT SILICON 616**

المزايا

- التصاق جيد بالسطح
- سهل التطبيق
- يحسّن قدرة التغطية للطبقة النهائية
- يجف بسرعة

الموقع في النظام

الطبقة النهائية للجدران
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

طبقة أساس / طبقة ربط — هذا المنتج
ACROCOAT · 8–9 m²/l

السطح الأساسي
محارة · جبس · خرسانة (≥ 21 يوماً، C25)

نظام طلاء الجدران

طبقة أساس لدهانات Unica الداخلية والخارجية للجدران

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

اللون	**ألوان RAL**	الجفاف التام (20 °C)	**8 ساعات**
كثافة الخليط (20 °C)	**1.68 g/cm³**	التخفيف	**20 % ماء صنبور**
المواد الصلبة	**68 % وزناً · 43 % حجماً**	التغطية	**8–9 m²/l لكل طبقة**
درجة حرارة السطح والمحيط	**من +10 °C إلى +35 °C**	الفترة بين الطبقات (20 °C)	**1 ساعة كحد أدنى**
جفاف السطح (20 °C)	**2 ساعة**	مدة الصلاحية	**12 شهرًا**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ISO 9001 2015 CERTIFIED · ISO 14001 2015 CERTIFIED · ISO 45001 2018 CERTIFIED · CE

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

خرسانة / محارة جديدة: C25 أو بجرعة 350 كحد أدنى، معالجة ≥ 21 يوماً. أزل الأوساخ والغبار؛ واكشط الطبقات القديمة أو المبيّضة أو المتفتّة وامسح بالماء.

02 الإصلاحات

أصلح الشقوق والمناطق التالفة وفروق المستوى بمعجون أكريليكي أو مونة أسمنتية.

03 التطبيق

خفّف بنسبة 20 % ماء صنبور ثم طبّق. انتظر 1 ساعة على الأقل بين الطبقات عند 20 °C.

04 الطبقة النهائية

طبّق WALLCOAT 363 أو UNICOAT SILICON 616 فوق ACROCOAT.

التخفيف
20 %
ماء صنبور.

التغطية
8–9 m²/l
نظرياً، طبقة واحدة.

ظروف التطبيق
+10 °C – +35 °C
درجة حرارة السطح والمحيط.

هام: للحصول على أفضل قدرة تغطية على الجدران، طبّق ACROCOAT دائماً قبل WALLCOAT 363 أو UNICOAT SILICON 616.

التنظيف

- نظّف الأدوات بماء الصنبور قبل جفاف المادة.
- المادة الجافة: إزالة ميكانيكية فقط (كشط، صنفرة).

السلامة

- ارتدِ ملابس العمل والنظارات الواقية والكمامة والقفازات أثناء التطبيق.
- عند التلامس اغسل بكثير من الماء والصابون – وليس بالمذيبات؛ وعند البلع اطلب المساعدة الطبية.
- أبعد الطعام والشراب عن منطقة التطبيق؛ ولا تُشغّل عمالاً يعانون من حساسية تجاه المواد الكيميائية.
- راجع صحيفة بيانات السلامة.

التخزين

- يُخزَّن في العبوة الأصلية المغلقة غير المفتوحة في أماكن باردة وجافة، بعيداً عن الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند 25+…15+ °C.

التعبئة

- عبوات بلاستيكية 20 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com