ACRYFLEX-T · نظام ملاعب التنس

Acrylic Primer

367-28

طبقة أساس من لاتكس أكريليكي نقي 100 % للأرضيات الأسفلتية

1.06 g/cm³	28 %	30 دقيقة	2 ساعة كحد أدنى	0.150 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

ACRYLIC PRIMER 367-28 هي طبقة أساس لاصقة تربط الأرضية الأسفلتية بطبقة الحشو (الريسيرفيسر) في نظام ملاعب التنس **ACRYFLEX-T**.

خصائص المنتج

- طبقة أساس من لاتكس أكريليكي نقي 100 % للأرضيات الأسفلتية.
- تُطبَّق على الأسفلت غير المطلي قبل **ACRYLIC RESURFACER 367-30** أو **PRECOAT 367-200** أو **PRECOAT 367-43** أو **PAVERCOAT 43 2K**.

المزايا

- منتج 0 VOC
- جاهز للاستخدام
- قابل للرش
- سهل التطبيق
- سريع الجفاف

الموقع في النظام

- التشطيب — GLOSSCOAT مانع · OVERLINE 367-F خطوط
- الطبقة الملونة — PRECOAT 367-200 سلسلة
- الطبقات المرنة — UNIRUBBER سلسلة
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 ← هذا المنتج
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

الكثافة (تقريباً)	1.06 g/cm³	الاستهلاك النظري	(طبقة 1) 0.150 kg/m²
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	28 %	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
جاف باللمس	30 دقيقة	مدة الصلاحية	12 شهرًا
فترة إعادة الطلاء	2 ساعة كحد أدنى		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01
تحضير السطح
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

02
التطبيق
جاهز للاستخدام – لا يتطلب إجراءً خاصاً. يُطبَّق بالرول أو الفرشاة أو الرش على الأسفلت غير المطلي.

03
الطبقات التالية
تابع بتطبيق **ACRYLIC RESURFACER 367-30** أو **PRECOAT 367-200** أو **PRECOAT 367-43** أو **PAVERCOAT 43 2K**.

الاستهلاك
0.150 kg/m²
الاستهلاك النظري لـ 1 طبقة، حسب نفاذية السطح ومساميته.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا تُطبَّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق.

السلامة
- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

التخزين
- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرَّضاً للشمس.

التعبئة
- براميل بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.