نظام ملاعب التنس · ACRYFLEX-T

Acrylic Resurfacer

367-43

طبقة تسوية جاهزة للاستخدام من الأكريليك النقي

اللون
أسود

1.55 g/cm³	68 %	20 دقيقة	2 ساعة	0.600 kg/m²
الوزن النوعي (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	الزمن بين الطبقات	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

ACRYLIC RESURFACER 367-43 مادة مالئة ومسوّية من الأكريليك النقي % 100 تحتوي مسبقاً على حبيبات سيليكا مختارة بعناية. تملأ الفجوات في البنى الخرسانية أو الأسفلتية، وتخفي بروز الركام وتنعّم السطح.

خصائص المنتج

- مادة مالئة / مسوّية من الأكريليك النقي % 100 تحتوي على رمل السيليكا.
- تملأ الفجوات في البنى الخرسانية أو الأسفلتية وتخفي بروز الركام.
- تنعّم البنى الخرسانية أو الأسفلتية.

المزايا

- التصاق عالٍ
- صلبة وعالية المقاومة للتآكل
- تجف بسرعة
- منتج جاهز للاستخدام
- اقتصادية
- سهلة الخلط في الملعب
- سهل التطبيق

الموقع في النظام

- التشطيب — GLOSSCOAT مانع · OVERLINE 367-F خطوط
- الطبقة الملونة — PRECOAT 367-200 سلسلة
- الطبقات المرنة — UNIRUBBER سلسلة
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-43 ← هذا المنتج
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	أسود	الزمن بين الطبقات	2 ساعة
الوزن النوعي (تقريباً)	1.55 g/cm³	الاستهلاك النظري	(طبقة 1) 0.600 kg/m²
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	68 %	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
جاف باللمس	20 دقيقة	مدة الصلاحية	12 شهرًا

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01
تحضير السطح
نظّف السطح من الزيوت والأوساخ وبقايا الملاط والغبار والملوثات الأخرى.

02
الخلط
تحتوي على حبيبات سيليكا مختارة. عند الحاجة أضف ماء الصنبور* بنسبة تصل إلى 5 % واخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس.

03
التطبيق
تُطبّق بممسحة مطاطية بمعدل نظري 0.600 kg/m² لكل طبقة.

الاستهلاك
0.600 kg/m²
الاستهلاك النظري لكل طبقة، حسب نفاذية السطح ومساميته.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا تُطبّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

هام: قد يختلف الاستهلاك حسب خشونة السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق. حُدِّدت القيم في ظروف المختبر على الخرسانة / أسفلت الطبقة السطحية بنسب الخلط الموصى بها. *في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

السلامة
- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

التخزين
- يُخزَّن في عبوته الأصلية غير المفتوحة في أماكن تخزين مغلقة وجافة عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ التصنيع في مكان بارد وجاف.
- لا يُعرَّض لأشعة الشمس في الخارج.
- يُحمى من التجمد في الطقس البارد.

التعبئة
- دلاء بلاستيكية 20 kg
- براميل بلاستيكية 60 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبّق عليها منتجاتها.