أنظمة الإصلاح · أكريليك نقي

Acrypatch

043

مستحلب لاتكس أكريليكي نقي لمونة إصلاح الخرسانة والأسفلت

المظهر

شفاف

غشاء خفيف وصلب

39 ± 1 %	1.03 g/cm³	< 400 mPa·s	8–9	2–3 cm
المواد الصلبة (EN ISO 3251)	الكثافة (20 °C)	اللزوجة (25 °C)	pH (25 °C)	عمق الإصلاح

وصف المنتج

ACRYPATCH 043 مستحلب قائم على لاتكس أكريليكي نقي، متوافق 100 % مع الأسمنت. يزيد المقاومة الكيميائية والميكانيكية لإصلاحات الخرسانة / الأسفلت وللمنتجات الأسمنتية.

استخدامات المنتج

- إصلاح المساحات الموضعية الصغيرة والشقوق والبقع التالفة حتى عمق 2–3 cm
- مونة إصلاح مع الأسمنت ورمل السيليكا والماء
- إضافة للمساحيق الأسمنتية الجاهزة لتحسين المقاومة الكيميائية والميكانيكية

الموقع في النظام

طلاء الملاعب / الأرضيات
نظام طلاء أكريليكي

مونة الإصلاح — هذا المنتج
رابط مونة الإصلاح · ACRYPATCH 043

طبقة أساس (برايمر)
(خرسانة) AQ PRIMER 2K · (أسفلت) ACRYLIC PRIMER 367-28

السطح الأساسي
أسفلت / خرسانة

إصلاح الأسطح
مونة إصلاح أسمنتية معدّلة بالأكريليك

المزايا

- 0 VOC
- مقاوم للخدش
- صلادة سطحية ممتازة
- مقاومة ممتازة لتغيّر اللون
- متوافق مع المواد المالئة
- سهل التطبيق
- جفاف سريع

البيانات الفنية (عند 20+ °C)

المواد الصلبة	39 ± 1 % (EN ISO 3251)	المظهر	شفاف، خفيف، صلب
pH (25 °C)	8–9 (ISO 976)	عمق الإصلاح	حتى 2–3 cm
اللزوجة (25 °C)	< 400 mPa·s (EN ISO 2555)	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
الكثافة (20 °C)	1.03 g/cm³ (ISO 8962)	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

نظّف السطح من الزيوت والأوساخ والغبار والملوثات الأخرى.

02 طلاء الأساس

قبل الإصلاح، أسّس الأسفلت بـ **ACRYLIC PRIMER 367-28** والخرسانة بـ **AQ PRIMER 2K**.

03 الخلط

اخلط 17 kg من **ACRYPATCH 043** مع 70 kg رمل سيليكا (0.1–0.3 mm) و3 kg أسمنت بورتلاندي وماء الصنبور حسب الحاجة.

04 التطبيق

املأ الأضرار الموضعية والشقوق والبقع حتى عمق 2–3 cm بمونة الإصلاح.

مونة الإصلاح (وزناً)



17 kg	70 kg	3 kg
ACRYPATCH 043	رمل سيليكا 0.1–0.3 mm	أسمنت بورتلاندي

أضف ماء الصنبور حسب الحاجة. القيم محددة مخبرياً على أسفلت طبقة التآكل وفق النسبة الموصى بها.

المونة
17 : 70 : 3
ACRYPATCH 043 : رمل سيليكا : أسمنت.

عمق الإصلاح
2–3 cm حتى
الأضرار الموضعية والشقوق والبقع.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا يُطبّق تحت +14 °C أو فوق +35 °C.

هام: عند الإضافة إلى المساحيق الأسمنتية الجاهزة، حدّد الجرعة بالاختبار على المنتجات المعنية.

السلامة

- غير خطر؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكروميات.
- راجع صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS).

التخزين

- يُخزَّن في العبوة الأصلية غير المفتوحة في أماكن مغلقة وجافة عند +15…+35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.
- يُحمى من أشعة الشمس والصقيع.

التعبئة

- أكياس بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com