ACRYFLEX-T · الإصلاح

# Acrypatch

## 367-C

مستحلب إصلاح من لاتكس أكريليكي متوافق مع الإسمنت % 100

| 1.03 g/cm³ | 56 % | 30 دقيقة | 2 ساعة كحد أدنى | 2–3 cm |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (تقريباً) | محتوى المواد الصلبة (وزناً) | جاف باللمس | فترة إعادة الطلاء | عمق الإصلاح |

### وصف المنتج

**ACRYPATCH 367-C** مستحلب لاتكس أكريليكي متوافق مع الإسمنت لإصلاح شقوق الأرضيات الخرسانية والأسفلتية. يُخلط مع الإسمنت والرمل والماء، ويُستخدم لإصلاح المناطق الموضعية الصغيرة والشقوق والبقع حتى عمق 2–3 cm.

### خصائص المنتج

- مستحلب من لاتكس أكريليكي متوافق مع الإسمنت % 100.
- يكوّن ملاط إصلاح مرناً للخرسانة والأسفلت.

### المزايا

- سهل التطبيق
- منتج 0 VOC
- مرن
- سريع الجفاف

### الموقع في النظام

- التشطيب — خطوط GLOSSCOAT · مانع OVERLINE 367-F
- الطبقة الملونة — سلسلة PRECOAT 367-200
- الطبقات المرنة — سلسلة UNIRUBBER
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **الأرضية الأساسية — ACRYPATCH 367-C** ← هذا المنتج

**ACRYFLEX-T**
نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

### البيانات الفنية (عند +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| الكثافة (تقريباً) | 1.03 g/cm³ | عمق الإصلاح | 2–3 cm حتى |
| محتوى المواد الصلبة (وزناً) | 56 % | درجة حرارة التطبيق | من +14 °C إلى +35 °C |
| جاف باللمس | 30 دقيقة | مدة الصلاحية | 12 شهرًا |
| فترة إعادة الطلاء | 2 ساعة كحد أدنى | | |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## إجراءات التطبيق

**01 — تحضير السطح**
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

**02 — طلاء الأساس**
الأسفلت غير المطلي: طبّق **ACRYLIC PRIMER 367-28**. الخرسانة غير المطلية: طبّق **AQ PRIMER 2K** قبل الإصلاح.

**03 — الخلط**
اخلط **ACRYPATCH 367-C** مع رمل السيليكا والإسمنت البورتلاندي وكمية مناسبة للتشغيل من ماء الصنبور.

**04 — الإصلاح**
املأ المناطق الموضعية الصغيرة والشقوق والبقع حتى عمق 2–3 cm.

## ملاط الإصلاح – نسبة الخلط (وزناً)

| 17 kg | 70 kg | 13 kg |
|---|---|---|
| ACRYPATCH 367-C | رمل السيليكا (0.1–0.3 mm) | إسمنت بورتلاندي |

أضف ماء الصنبور بكمية مناسبة للتشغيل.

**ظروف التطبيق**
+14 °C – +35 °C
لا تُطبّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

**عمق الإصلاح**
2–3 cm
للمناطق الموضعية الصغيرة والشقوق والبقع في الأرضيات الخرسانية أو الأسفلتية.

**هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق.**

### السلامة
- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

### التخزين
- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرَّضاً للشمس.

### التعبئة
- براميل بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

**إشعار قانوني**

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.