تخطيط الطرق · أكريليك مائي الأساس

Acrytrack WB

دهان مائي الأساس سريع الجفاف لتخطيط الطرق

الألوان

أبيض · أصفر مروري

تشطيب مطفأ تماماً

1.62 g/cm³	72 %	10 دقائق	> 85 %	2.5–3 m²/l
الكثافة (25 °C)	المواد الصلبة (وزناً)	عدم الالتصاق بالأقدام (25 °C)	الانعكاس الشمسي (أبيض)	عند 400 µm سماكة رطبة

وصف المنتج

ACRYTRACK WB مصمم لتخطيط الخطوط حيثما يلزم جفاف سريع. بفضل تركيبته عالية المقاومة للتآكل وأقصى انعكاس ومتانة فائقة أمام العوامل الجوية، يضاهي أداؤه دهانات الخطوط التقليدية المذيبة أو يتفوق عليها، مع سهولة الدهان المائي.

مجالات الاستخدام

- الطرق
- معابر المشاة
- مواقف السيارات
- المطارات

الموقع في النظام

تخطيط الطرق — هذا المنتج
سماكة رطبة ACRYTRACK WB · 400 µm

السطح الأساسي
بيتومين متصلب / خرسانة معالجة بالكامل

تخطيط المرور
بديل مائي الأساس لدهانات الخطوط المذيبة

المزايا

- التصاق جيد، جفاف سريع
- سهل التطبيق
- كاره للماء، طارد للماء
- ألوان لا تبهت
- منخفض VOC
- مقاومة عالية لالتقاط الأوساخ

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

الألوان	أبيض، أصفر مروري	الجفاف التام (20 °C)	1 ساعة
الكثافة (25 °C)	1.62 g/cm³	التغطية النظرية	2.5–3 m²/l (1.6 kg) عند 400 µm سماكة رطبة
المواد الصلبة (وزناً)	72 %	اللمعان	مطفأ تماماً
درجة حرارة السطح والمحيط	من 10 °C+ إلى 35 °C+	الانعكاس الشمسي (أبيض)	> 85 %
عدم الالتصاق بالأقدام (25 °C)	10 دقائق	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ISO9001 2015 CERTIFIED · ISO14001 2015 CERTIFIED · ISO45001 2018 CERTIFIED · CE

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

سطح جاف أو رطب قليلاً، خالٍ من الأوساخ والغبار والقشرة الأسمنتية والشحوم والزيوت. لا تطلِ البيتومين الطري؛ اترك البيتومين الجديد يتصلب والخرسانة الجديدة تُعالج بالكامل.

02 التقليب

اخلط جيداً بمجداف عريض مسطح يصل إلى قاع العبوة. يُورَّد جاهزاً للاستخدام – إضافة الماء تطيل زمن عدم الالتصاق كثيراً.

03 التطبيق

يُطبَّق بالرش اللاهوائي أو التقليدي؛ وبالفرشاة للمساحات الصغيرة. طبّق بسماكة الطبقة الموصى بها لأقصى متانة.

04 الحركة

يتحمل حركة المرور بعد 10–7 دقيقة في ظروف الصيف العادية؛ الحرارة المنخفضة أو الرطوبة العالية أو سكون الهواء تطيل الجفاف.

التغطية

2.5–3 m²/l

عند سماكة طبقة رطبة 400 µm.

الفتح للحركة

10–7 دقيقة

ظروف صيف عادية وبسماكة الطبقة الموصى بها.

ظروف التطبيق

10+ °C كحد أدنى

الهواء والسطح؛ بلا مطر أو ندى أو صقيع قبل الجفاف الكامل.

هام: لا تطبّق إذا كان من المحتمل هطول مطر أو تكوّن ندى أو صقيع قبل الجفاف الكامل للدهان. تجنّب تخزين العبوات تحت أشعة الشمس المباشرة.

التنظيف

- نظّف الأدوات بماء الصنبور قبل جفاف المادة.
- المادة الجافة: إزالة ميكانيكية فقط (كشط، صنفرة).

السلامة

- ارتدِ ملابس العمل والنظارات الواقية والكمامة والقفازات أثناء التطبيق.
- عند التلامس اغسل بكثير من الماء والصابون – وليس بالمذيبات؛ وعند البلع اطلب المساعدة الطبية.
- أبعد الطعام والشراب عن منطقة التطبيق؛ ولا تُشغّل عمالاً يعانون من حساسية تجاه المواد الكيميائية.
- راجع صحيفة بيانات السلامة.

التخزين

- يُخزَّن في العبوة الأصلية المغلقة غير المفتوحة في أماكن باردة وجافة، بعيداً عن الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند 35+...15+ °C.

التعبئة

- عبوات بلاستيكية 20 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com