طبقات أساس للخرسانة · أكريليك نقي

AC 4346

طبقة أساس تشريبية للخرسانة من الأكريليك النقي

المظهر

شفاف

طبقة أساس نافذة

1.02 g/cm³	28 %	30 دقيقة	2 ساعة كحد أدنى	0.150 kg/m²
الوزن النوعي	المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	الفترة بين الطبقات	الاستهلاك، 1 طبقة

وصف المنتج

AC 4346 طبقة أساس قائمة على بوليمر الأكريليك النقي، تنفذ بسرعة في الفراغات الشعرية للأرضيات الخرسانية وتوفر سطح ترابط ممتازاً للطبقات اللاحقة.

مجالات الاستخدام

- تشريب الأرضيات الخرسانية
- طبقة أساس للالتصاق تحت الطلاءات الأكريليكية والزخرفية
- تأسيس الخرسانة والمحارة قبل الطلاءات المحبة

المزايا

- 0 VOC
- جاهز للاستخدام
- جفاف سريع
- بالرش أو الرولة أو الفرشاة
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب
- سطح ترابط ممتاز

الموقع في النظام

الطلاء اللاحق
نظام طلاء أكريليكي / زخرفي

طبقة أساس تشريبية — هذا المنتج
AC 4346 · 0.150 kg/m²

السطح الأساسي
خرسانة – نظيفة وخالية من الزيوت والغبار

تأسيس الخرسانة

طبقة أساس ترابط نافذة من الأكريليك النقي

البيانات الفنية (عند +20 °C)

المادة الرابطة	بوليمر أكريليك نقي
الوزن النوعي (20 °C)	حوالي 1.02 g/cm³
المواد الصلبة (وزناً)	28 %
VOC	0
جاف باللمس (20 °C)	30 دقيقة

الفترة بين الطبقات	2 ساعة كحد أدنى
الاستهلاك النظري	(1 طبقة) 0.150 kg/m²
درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 — تحضير السطح
نظّف الخرسانة من الزيوت والأوساخ والبقايا والغبار والملوثات الأخرى.

02 — التحضير
جاهز للاستخدام – لا يحتاج إلى تحضير خاص.

03 — التطبيق
يُطبّق بالرولة أو الفرشاة أو الرش. عند الرش، مرّر الرولة في الوقت نفسه لتوزيع متجانس.

04 — الطبقة التالية
أعد الطلاء بعد 2 ساعة على الأقل عند 20 °C.

جاف باللمس
30 دقيقة
الطبقة التالية بعد 2 ساعة كحد أدنى.

الاستهلاك
0.150 kg/m²
نظرياً، 1 طبقة – يختلف حسب المسامية وطريقة التطبيق.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا يُطبّق تحت 14+ °C أو فوق 35+ °C.

هام: قد يختلف الاستهلاك حسب مسامية السطح ودرجة الحرارة المحيطة وطريقة التطبيق.

السلامة
- غير خطر؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- راجع صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS).

التخزين
- يُخزَّن في العبوة الأصلية غير المفتوحة في أماكن مغلقة وجافة عند 35+...15+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.
- يُحمى من أشعة الشمس والصقيع.

التعبئة
- عبوات معدنية 20 kg
- براميل بلاستيكية 60 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com