حماية الخرسانة والحجر · أكريليك

AC 75

1K

مانع أكريليكي أحادي المكوّن للخرسانة

المظهر

شفاف

غشاء واقٍ شفاف

28 %	22 ثانية	4–6 ساعة	6 ساعات	0.150–0.200 kg/m²
نسبة المواد الصلبة (وزناً)	اللزوجة (كوب فورد 4)	زمن الجفاف (20 °C)	فترة إعادة الطلاء (20 °C)	الاستهلاك

وصف المنتج

AC 75 1K طلاء واقٍ شفاف أساسه راتنج أكريليكي. يعزل الخرسانة والحجر والأسطح الممائلة ضد الماء والغبار والرطوبة، ويحميها من التأثيرات الجوية المسببة للتآكل.

مجالات الاستخدام

- عزل الخرسانة والحجر والترافرتين والسيراميك والأسطح الممائلة ضد الماء والغبار والرطوبة – داخلياً وخارجياً
- حماية المنشآت الخرسانية والحجرية من التآكل الجوي
- طبقة طاردة للماء وواقية من الأشعة فوق البنفسجية لجدران الأساسات في الأعمال الجديدة والترميم
- طلاء التيرازو والزجاج ومشتقاته

المزايا

- لا يحتفظ بالغبار أو الأوساخ
- سهل التطبيق
- جفاف سريع – يوفّر الوقت
- يحمي من الغبار والمطر والسخام
- سهل التنظيف، مضاد للبكتيريا، لا يجمع الغبار
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مرن – لا يتشقق
- يقلّل نفاذ الماء
- للأسطح الأفقية والرأسية
- التصاق جيد بالأسطح المُحضّرة

الموقع في النظام

مانع شفاف — هذا المنتج
طبقات AC 75 1K · 2–3

السطح الأساسي
خرسانة · حجر · ترافرتين · سيراميك · تيرازو

حماية السطح

مانع شفاف للأسطح الإسمنتية والحجرية · داخلي وخارجي

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

اللون	شفاف	الجفاف التام (20 °C)	24 ساعة
نسبة المواد الصلبة (وزناً)	28 %	فترة إعادة الطلاء (20 °C)	6 ساعات
اللزوجة (كوب فورد 4)	22 ثانية	قوة الالتصاق بالشد	1.7 MPa
درجة حرارة التطبيق	من 15+ °C إلى 35+ °C	الاستهلاك	0.150–0.200 kg/m²
زمن الجفاف (20 °C)	4–6 ساعة	مدة الصلاحية	12 شهرًا

إجراءات التطبيق

01 — تحضير السطح
يجب أن تُعالَج الخرسانة الجديدة والملياسة الإسمنتية ≥ 21 يوماً. أزل بقايا الملاط والطلاء القديم والأوساخ والغبار بالسفع الخفيف أو الكشط أو الفرشاة؛ أزل الشحوم؛ وعادِل عند الحاجة. يجب أن يكون السطح جافاً تماماً.

02 — الخلط
اخلط في وعاء نظيف بخلاط كهربائي منخفض السرعة (300 rpm كحد أقصى) لمدة 3 دقائق تقريباً حتى التجانس.

03 — التطبيق
يُطبَّق بالرولة أو الفرشاة أو الرش، ويُفضَّل على 3–2 طبقات – تشكّل الطبقة الأولى غشاءً رقيقاً جداً على الأسطح الماصة.

04 — إعادة الطلاء
انتظر 6 ساعات بين الطبقات عند 20 °C. الجفاف التام بعد 24 ساعة.

عدد الطبقات
2–3 طبقات
يُوصى بذلك لأن الطبقة الأولى تُمتص.

الاستهلاك
0.150–0.200 kg/m²
نظري – يختلف حسب نفاذية السطح وخشونته والنظام.

ظروف التطبيق
+10 °C – +30 °C
لا يُطبَّق أبداً في المطر أو الرياح. يجب تهوية الأماكن الداخلية.

هام: المنتج جاهز للاستخدام – لا تُضِف المخفف أبداً. احمِ الطلاء الحديث من الصقيع والمطر وملامسة الماء لمدة 24 ساعة على الأقل.

نقاط يجب مراعاتها

- في الطقس البارد يجب وصول السطح والمادة والهواء إلى ظروف التطبيق.
- يجب أن تكون أسطح الحجر والسيراميك والتيرازو والمعادن خالية من الزيوت والأوساخ.
- يُطبَّق فقط على أسطح مستوية ومُحضّرة جيداً.
- قد يؤدي الانخفاض المفاجئ في الحرارة إلى سطح باهت أو مبقّع – عند الفروق الكبيرة بين الليل والنهار ابدأ وانتهِ مبكراً.

التنظيف
- نظّف جميع الأدوات فور الاستخدام بمخفف UP-002.

السلامة
- تأكّد من التهوية في الأماكن المغلقة.
- راجع نشرة بيانات السلامة.

التخزين
- يُخزَّن في عبوته الأصلية المغلقة دون فتح، في مكان بارد وجاف ومحمي من الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند 35+ °C…10+.

التعبئة
- عبوات صفيح 3.5 kg أو 15 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com