لواصق أغطية الأرضيات · أكريليك مائي الأساس

AD 2550 WB

1K

لاصق مائي الأساس متعدد الاستخدامات لأغطية الأرضيات المرنة

المظهر

معجون كريمي حليبي

يجف شفافاً

0.98 g/cm³	46 %	40–50 دقيقة	4–7 ساعة	200–450 g/m²
الوزن النوعي	المواد الصلبة (وزناً)	الزمن المفتوح	حركة خفيفة	الاستهلاك

وصف المنتج

AD 2550 WB 1K لاصق أكريليكي شفاف مائي الأساس متعدد الاستخدامات لكثير من أغطية الأرضيات الشائعة. يمكن استخدامه للصق الرطب على الأسطح الماصة أو كلاصق حساس للضغط على الأسطح غير المنفذة.

استخدامات المنتج

- بلاطات ولفائف السجاد
- وسائد مطاطية وبلاطات وألواح صوتية
- أغطية نسيجية وورقية وغيرها الكثير

المزايا

- زمن مفتوح ممتد
- سهل التطبيق
- التصاق أولي مثالي
- ترطيب مثالي
- جاهز للاستخدام
- منخفض جداً في VOC

الموقع في النظام

- غطاء الأرضية — سجاد · مطاط · صوتي · نسيج
- طبقة اللاصق — (مسطرين) AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² — هذا المنتج
- السطح الأساسي — طبقة تسوية / خرسانة جافة ومستوية وسليمة

تركيب الأرضيات المرنة

لصق رطب أو حساس للضغط

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

المظهر	معجون كريمي حليبي
الوزن النوعي (20 °C)	حوالي 0.98 g/cm³
المواد الصلبة (وزناً)	46 %
زمن الانتظار قبل الفرش	15–30 دقيقة
الزمن المفتوح	40–50 دقيقة
حركة خفيفة	بعد 4–7 ساعة

معالجة كاملة	24–48 ساعة
الاستهلاك – مسطرين مسنن V	حوالي 250–450 g/m²
الاستهلاك – رولة	حوالي 200 g/m²
رطوبة السطح الأساسي	2–2.5 % كحد أقصى (أسمنتي) · 0.5 % (جبسي)
مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

سطح معالج ≤ 21 يوماً، جاف ومستوٍ وسليم وخالٍ من الغبار والشقوق والدهان والشمع والزيت وآثار الجبس. بلا رطوبة صاعدة – استخدم حاجزاً للبخار عند الحاجة.

02 التطبيق

قلّب في الدلو وافرد بمسطرين مسنن V مناسب؛ ويمكن استخدام رولة طويلة الوبر للأغطية الرقيقة الجدارية أو النسيجية.

03 اللصق الرطب

على الأسطح الماصة انتظر 30–20 دقيقة، ثم افرش الغطاء على اللاصق الرطب، وتجنّب الجيوب الهوائية واضغط بقوة بالرولة أو باليد.

04 حساس للضغط

على الأسطح غير المنفذة اترك الطبقة تجف حتى تصبح لزجة شفافة مصفرة بشكل متجانس (حوالي 50–40 دقيقة) قبل الفرش.

حركة خفيفة	الاستهلاك	الزمن المفتوح
بعد 7–4 ساعة	250–450 g/m²	50–40 دقيقة
معالجة كاملة بعد 48–24 ساعة.	بالمسطرين؛ حوالي 200 g/m² بالرولة.	أقصر عند ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة.

هام: طبّق فقط كمية اللاصق التي يمكن تغطيتها خلال الزمن المفتوح. على الأسطح غير الماصة طبّق 1 mm كحد أدنى. أحسن تهوية الأماكن المغلقة.

التنظيف

- اللاصق الرطب: نظّف الأغطية والأدوات واليدين والملابس بماء الصنبور.
- اللاصق الجاف: بالكحول أو بمذيب مناسب.

السلامة

- غير خطر بعد المعالجة؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكروميات.
- قد يسبب تحسس الجلد – تجنّب ملامسة العينين والجلد.
- ارتدِ ملابس واقية ونظارات وقفازات وكمامة.
- راجع صحيفة MSDS.

التخزين

- يُخزَّن في العبوة الأصلية غير المفتوحة في أماكن مغلقة وجافة عند 35+…15+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.
- يُحمى من أشعة الشمس والصقيع.

التعبئة

- عبوات بلاستيكية 15 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com