نظام ملاعب التنس · ACRYFLEX-T

Glosscoat
367-TIX

طبقة حماية شفافة بعد الجفاف، من لاتكس أكريليكي نقي 100 %

التشطيب
شفاف
مانع مطفأ للغاية

0.93 g/cm³	39 %	30 دقيقة	2 ساعة كحد أدنى	0.150–0.200 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

GLOSSCOAT 367-TIX طبقة نهائية / طبقة حماية شفافة من الأكريليك النقي بتركيبة خاصة، شفافة بعد الجفاف وبتشطيب مطفأ للغاية، لملاعب التنس ACRYFLEX-T وأنظمة مسارات الدراجات والمشاة PAVERCOAT 43 2K.

المزايا

- مقاومة مثالية للخدش
- تشطيب مطفأ للغاية
- ثيكسوتروبي
- طارد للماء
- جاهز للاستخدام
- منتج 0 VOC
- سريع الجفاف
- سهولة التطبيق

الموقع في النظام

- التشطيب — GLOSSCOAT 367-TIX ← هذا المنتج
- الطبقة الملونة — سلسلة PRECOAT 367-200
- الطبقات المرنة — سلسلة UNIRUBBER
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	شفاف بعد الجفاف
الكثافة (تقريباً)	0.93 g/cm³
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	39 %
جاف باللمس	30 دقيقة

فترة إعادة الطلاء	2 ساعة كحد أدنى
الاستهلاك النظري	(طبقة 1) 0.150–0.200 kg/m²
درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
مدة الصلاحية	12 شهرًا

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01

تحضير السطح

نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

02

التطبيق

جاهز للاستخدام – دون إجراء خاص. يُطبَّق بالرولة أو الفرشاة أو الرش على أي طبقة نهائية لأرضيات رياضية أكريليكية.

الاستهلاك

0.150–0.200 kg/m²

الاستهلاك النظري لـ 1 طبقة، حسب مسامية السطح.

ظروف التطبيق

+14 °C – +35 °C

لا تطبّق المادة عند درجات حرارة أقل من 14+ °C أو أعلى من 35+ °C.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وطريقة التطبيق.

السلامة

- غير مصنف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع صحيفة بيانات السلامة (SDS).

التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند 15+ °C إلى 35+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرضاً للشمس.

التعبئة

- براميل بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com