السجاد الحجري · بولي أسبارتيك

Lunicfloor SC 200

2K

مادة رابطة بولي أسبارتيك مقاومة للأشعة فوق البنفسجية للسجاد الحجري

المظهر

شفاف

مادة رابطة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

100 %	20–30 دقيقة	4–6 ساعات	7 أيام	94 : 6
المواد الصلبة	عمر الخليط (Pot life)	زمن الجفاف	المعالجة الكاملة	الحبيبات : المادة الرابطة (وزناً)

وصف المنتج

LUNICFLOOR SC 200 2K نظام راتنج بولي أسبارتيك مطوَّر خصيصاً، ثنائي المكوّن، خالٍ من المذيبات، يتميز بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية. وهو المادة الرابطة المفضّلة للسجاد الحجري المصنوع من معادن الكوارتز والركام الحجري المماثل.

مجالات الاستخدام

- السجاد الحجري بالكوارتز والركام الحجري المماثل
- ممرات المشاة
- مسارات الدراجات
- تغطيات الأرضيات الخارجية التي تتطلب نفاذية للماء

الموقع في النظام

Stone carpet — هذا المنتج
أجزاء لكل 94 جزءاً من الحبيبات LUNICFLOOR SC 200 2K · 6

Aggregate
حبيبات كوارتز / حجر 2–4 mm

Substrate
قاعدة متينة ومُجهَّزة

أنظمة السجاد الحجري

أرضيات الكوارتز والركام الحجري · نفّاذة للماء

المزايا

- خالٍ من المذيبات 100 % – مواد صلبة
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- للأرضيات الخارجية النفّاذة للماء
- المادة الرابطة المفضّلة لسجاد الكوارتز الحجري

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون – المكوّن A	شفاف، مائل قليلاً إلى الأصفر	المواد الصلبة	100 %
اللون – المكوّن B	شفاف، عديم اللون	نسبة الخلط (كتلةً)	60 A : 40 B
الكثافة A (25 °C)	1.06 ± 0.01 g/cm³	لزوجة الخليط	1000 ± 200 mPa·s
الكثافة B (25 °C)	1.17 ± 0.01 g/cm³	عمر الخليط (Pot life)	20–30 دقيقة
اللزوجة A (25 °C)	700 ± 100 mPa·s	زمن الجفاف	4–6 ساعات
اللزوجة B (25 °C)	1200 ± 200 mPa·s	المعالجة الكاملة	7 أيام

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 — الخلط
يُوزن المكوّن B فوق المكوّن A ويُخلط لمدة 1–2 دقيقة.

02 — الركام
يُضاف الخليط إلى حجر الكوارتز أو الركام ذي الحجم الحبيبي المناسب ويُخلط بسرعة منخفضة لمدة 2–3 دقائق حتى التجانس.

03 — التطبيق
يُطبَّق بضغط خفيف باستخدام مالج مسطح أو أداة فرد. لا تسمح للمخففات أو المذيبات بملامسة خليط الراتنج والركام.

04 — زمن التشغيل
يسخن الخليط – يُطبَّق خلال 25–20 دقيقة. حضّر فقط الكمية التي يمكن استخدامها بالكامل.

نسبة الخلط (كتلةً)



المكوّن A	المكوّن B
60 جزءاً	40 جزءاً

السجاد الحجري: 94 جزءاً حبيبات حجرية 6 : 2–4 mm أجزاء LUNICFLOOR SC 200 وزناً.

زمن التشغيل
20–25 دقيقة
بعد الخلط – يسخن نظام الراتنج.

الاستهلاك
94 : 6
حبيبات حجرية 2–4 mm : مادة رابطة، وزناً.

درجة الحرارة المثالية
+15 °C – +25 °C
درجة حرارة التطبيق المثالية لـ LUNICFLOOR SC 200.

هام: لا تستخدم أبداً الماء أو المذيبات الكحولية كمنظفات على المادة غير المعالَجة.

التنظيف
- نظّف الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام بعناية بمذيبات مناسبة (مثل أسيتات البوتيل) قبل المعالجة.
- لا تستخدم أبداً الماء أو المذيبات الكحولية على المادة غير المعالَجة.

السلامة
- غير خطر؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات.
- راجع صحيفة بيانات سلامة المادة (MSDS).

التخزين
- يُخزَّن في عبواته الأصلية غير المفتوحة في أماكن مغلقة وجافة عند +15…+35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.
- يُحمى من أشعة الشمس والصقيع.

التعبئة
- دلاء 20 kg
- براميل 200 kg عند الطلب

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com