طبقات الأساس · طبقة أساس للربط

L'unicbond Ultra

طبقة أساس للربط على الأسطح السيليسية غير المسامية والزجاج والمعادن

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	حوالي 1 ساعة	+15 °C كحد أدنى	خالٍ من المذيبات
الاستهلاك	المردود	الجفاف (20 °C، 50 % RH)	حرارة الأرضية والمادة	لا يُكوّن غشاءً

وصف المنتج

L'UNICBOND ULTRA طبقة أساس للربط مُصمَّمة للأسطح السيليسية غير المسامية مثل البلاط الخزفي والحجر المصقول، وكذلك الزجاج والمعادن. يُوصى بها قبل تطبيق طلاءات UNICA PUD وPU والإيبوكسي.

استخدامات المنتج

- الجرانيت
- البلاط الأكريليكي
- البلاط الخزفي المزجج
- الأسطح الزجاجية والمعدنية
- قبل طلاءات UNICA PUD وPU والإيبوكسي

الموقع في النظام

الطلاء
نظام إيبوكسي · UNICA PUD · PU

طبقة أساس للربط ← هذا المنتج
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

السطح الأساسي
بلاط خزفي · حجر مصقول · زجاج · معدن

التجديد فوق البلاط
جسر التصاق على الأسطح غير المسامية

المزايا

- تطبيق سهل للمستخدم
- خالٍ من المذيبات
- ينشّط الأسطح غير المسامية
- لا يُكوّن غشاءً

البيانات الفنية (عند +20 °C)

الاستهلاك	حوالي 30–40 ml/m²	تكوين الغشاء	لا يوجد
المردود	حوالي 25–40 m²/l	محتوى المذيبات	خالٍ من المذيبات
المشي / الخطوة التالية	بعد حوالي 1 ساعة (20 °C، 50 % RH)	مدة الصلاحية	6 أشهر
أدنى حرارة للأرضية والمادة	+15 °C		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح
أزل جميع بقايا الخرسانة ومواد المعالجة والجزيئات السائبة والأوساخ والبقايا العضوية (الورنيش، منتجات العناية، الزيوت، الشمع).

02 التنظيف
نظّف جيداً واشطف بماء نظيف – يُوصى بآلة أحادية القرص 150 rpm مع لبادة تجديد PU.

03 التطبيق
طبّق طبقة رقيقة متجانسة بأداة تلميع نظيفة أو ممسحة أو رولة بحيث تترطب المساحة كلها بشكل متجانس بغشاء متصل.

04 الطلاء
بعد حوالي 1 ساعة تحقّق من اكتمال الجفاف (وفي الفواصل أيضاً) واطلِ فوراً – الفترات الطويلة تقلل تنشيط السطح.

الجفاف
حوالي 1 ساعة
عند 20 °C و50 % RH مع التهوية – أطول في البرد أو الرطوبة أو ضعف التهوية.

درجة الحرارة
+15 °C كحد أدنى
للأرضية والمادة أثناء التطبيق والجفاف.

الاستهلاك
30–40 ml/m²
المردود حوالي 25–40 m²/l.

هام: اطلِ فوراً بعد الجفاف – فالفترة الطويلة بين الجفاف والإغلاق قد تقلل تنشيط السطح.

السلامة
- غير خطر؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- راجع صحيفة بيانات السلامة (MSDS).

التخزين
- يُخزَّن مغلقاً في أماكن داخلية جافة عند +15…+35 °C.
- لا يُترك في الخارج معرضاً للشمس.
- مدة الصلاحية: 6 أشهر من تاريخ الإنتاج.

التعبئة
- عبوات بولي إيثيلين 5 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com