تخطيط الخطوط · الأرضيات الرياضية الأكريليكية

# Overline

## 367-F

دهان خطوط عالي التغطية أساسه لاتكس أكريليكي

الألوان

6 ألوان قياسية

| 1.65 g/cm³ | 58 % | 30 دقيقة | 2 ساعة كحد أدنى | 0.300 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (تقريباً) | محتوى المواد الصلبة (وزناً) | جاف باللمس | فترة إعادة الطلاء | الاستهلاك النظري |

### وصف المنتج

**OVERLINE 367-F** دهان سريع الجفاف لتخطيط الخطوط من لاتكس أكريليكي 100 %، للأرضيات الرياضية الأكريليكية، ويُطبَّق على الأسطح الخرسانية أو الأسفلتية. يوصى به لمسارات الدراجات والأرضيات الرياضية الأكريليكية متعددة الاستخدامات.

### خصائص المنتج

- دهان خطوط نهائي من لاتكس أكريليكي 100 % للأرضيات الرياضية الأكريليكية.

### المزايا

- قوة تغطية عالية
- جاهز للاستخدام
- مرونة مثالية
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- سهولة الخلط في الموقع
- سريع الجفاف
- اقتصادي

### الموقع في النظام

- التشطيب — OVERLINE 367-F — هذا المنتج
- الطبقة الملونة — سلسلة PRECOAT 367-200
- الطبقات المرنة — سلسلة UNIRUBBER
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

### ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

### البيانات الفنية (عند +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| اللون | 6 ألوان قياسية | فترة إعادة الطلاء | 2 ساعة كحد أدنى |
| الكثافة (تقريباً) | 1.65 g/cm³ | الاستهلاك النظري | (طبقة 1) 0.300 kg/m² |
| محتوى المواد الصلبة (وزناً) | 58 % | درجة حرارة التطبيق | من +14 °C إلى +35 °C |
| جاف باللمس | 30 دقيقة | مدة الصلاحية | 12 شهرًا |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## إجراءات التطبيق

### 01
**تحضير السطح**

أصلح أولاً عيوب السطح والشقوق والانخفاضات. نظّف الرصف بالكامل من الغبار والأوساخ والعفن والمخلفات وجميع المواد المفككة بما فيها النباتات. يجب أن تكون الإصلاحات مستوية وملساء.

### 02
**الخلط**

اخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس؛ أضف الماء عند الحاجة.

### 03
**التطبيق**

طبّق على 2 طبقة بالرولة أو الفرشاة: 0.300 kg/m² لكل طبقة.

## نسبة الخلط (وزناً)

5 kg

- 5 kg — OVERLINE 367-F
- 0.5 kg* — ماء*

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

**الاستهلاك**

0.300 kg/m²

لكل طبقة، على 2 طبقة بالرولة أو الفرشاة – حسب جودة السطح.

**ظروف التطبيق**

+14 °C – +35 °C

لا تطبّق المادة عند درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

**هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وطريقة التطبيق.**

## مجموعة الألوان

أسود · أخضر · أزرق · أحمر · أصفر · أبيض

عينات الألوان استرشادية فقط. يمكن إنتاج ألوان خاصة عند الطلب.

### السلامة

- غير مصنف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع صحيفة بيانات السلامة (SDS).

### التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا ترك المنتج في الخارج معرضاً للشمس.

### التعبئة

- علب فولاذية 5 kg
- علب فولاذية 2.5 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com