نظام ملاعب التنس · ACRYFLEX-T

Precoat

367-200

طبقة نهائية محببة من لاتكس أكريليكي نقي

الألوان

15 لوناً قياسياً

1.37 g/cm³	71 %	1–1½ ساعة	3 ساعات كحد أدنى	0.450 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

PRECOAT 367-200 طبقة نهائية ملونة محببة تُطبَّق على طبقات الحشو (الريسيرفيسر) أو الطبقات المرنة في نظام ملاعب التنس ACRYFLEX-T.

خصائص المنتج

- طبقة نهائية محببة من لاتكس أكريليكي نقي 100 % معبأة بالكوارتز لأنظمة أرضيات ملاعب التنس.

المزايا

- تشطيب محبب
- جاهز للاستخدام
- مرونة مثالية
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- سهلة الخلط في الموقع
- مقاومة عالية للتآكل بالاحتكاك
- اقتصادية

الموقع في النظام

- التشطيب — GLOSSCOAT مانع · OVERLINE 367-F خطوط
- **الطبقة الملونة — PRECOAT 367-200 ← هذا المنتج**
- الطبقات المرنة — UNIRUBBER سلسلة
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	15 لوناً قياسياً	فترة إعادة الطلاء	3 ساعات كحد أدنى
الكثافة (تقريباً)	1.37 g/cm³	الاستهلاك النظري	(طبقة 1) 0.450 kg/m²
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	71 %	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
جاف باللمس	1–1½ ساعة	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 — تحضير السطح
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

02 — الطبقة الأساسية
طبّق PRECOAT 367-200 بعد ACRYLIC / UNIRUBBER أو RESURFACER 367-30 / LW / LIGHT 367-40.

03 — الخلط
أضف رمل سيليكا أو كوارتز بتدرج مناسب وماء الصنبور. اخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس.

04 — التطبيق
يُفرد بممسحة ذات شفرة مطاطية على 2 طبقة: 0.450 kg/m² لكل طبقة.

نسبة الخلط (وزناً)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200
- **12 kg*** — ماء*

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا تُطبّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

الاستهلاك
0.450 kg/m²
لكل طبقة. حوالي 0.800–1 kg/m² في 2 طبقة، حسب جودة السطح.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق.

مجموعة الألوان

أحمر Unica	أحمر تيراكوتا	أزرق البوسفور	أزرق سماوي	أخضر عشبي
أخضر طحلبي	رمادي حجري	بيج	أخضر غابي	بنفسجي Unica
أزرق داكن	Magenta	أزرق Unica	أزرق فاتح	أزرق المحيط

عينات الألوان إرشادية فقط – يُرجى الرجوع إلى بطاقة ألوان Unica. يمكن إنتاج ألوان خاصة عند الطلب.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

السلامة

- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند 15 °C إلى 35+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرَّضاً للشمس.

التعبئة

- براميل بولي إيثيلين 75 kg
- براميل فولاذية 200 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com