ACRYFLEX-T · نظام ملاعب التنس

Precoat

367-200 Nano

طبقة نهائية محببة من لاتكس أكريليكي نقي، عالية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية

الألوان
15 لوناً قياسياً

1.37 g/cm³	71 %	1–1½ ساعة	3 ساعات كحد أدنى	0.450 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

PRECOAT 367-200 NANO طبقة نهائية ملونة محببة عالية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، تُطبَّق على طبقة الحشو (الريسيرفيسر) أو الطبقات المرنة في نظام ملاعب التنس ACRYFLEX-T.

خصائص المنتج

- طبقة نهائية محببة من لاتكس أكريليكي نقي 100 %، معبأة بالكوارتز وعالية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، لأنظمة أرضيات ملاعب التنس.

المزايا

- تشطيب محبب
- جاهز للاستخدام
- مرونة مثالية
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- سهولة الخلط في الموقع
- مقاومة عالية للتآكل

الموقع في النظام

- التشطيب — GLOSSCOAT مانع · OVERLINE 367-F خطوط
- **الطبقة الملونة — PRECOAT 367-200 NANO** ← هذا المنتج
- الطبقات المرنة — UNIRUBBER سلسلة
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	15 لوناً قياسياً	فترة إعادة الطلاء	3 ساعات كحد أدنى
الكثافة (تقريباً)	1.37 g/cm³	الاستهلاك النظري	0.450 kg/m² (طبقة 1)
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	71 %	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
جاف باللمس	1–1½ ساعة	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01
تحضير السطح
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

02
الطبقة الأساسية
يُطبَّق **PRECOAT 367-200 NANO** بعد **ACRYLIC** / **RESURFACER 367-30** أو **UNIRUBBER** LW / LIGHT **367-40**.

03
الخلط
أضف رمل سيليكا أو كوارتز بتدرّج مناسب وماء الصنبور. اخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس.

04
التطبيق
افرد بممسحة ذات شفرة مطاطية على 2 طبقة: 0.450 kg/m² لكل طبقة.

نسبة الخلط (وزناً)



75 kg
PRECOAT 367-200 NANO

12 kg*
ماء*

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا تطبّق المادة عند درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

الاستهلاك
0.450 kg/m²
لكل طبقة. نحو 0.800–1 kg/m² على 2 طبقة، حسب جودة السطح.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وطريقة التطبيق.

مجموعة الألوان

أحمر Unica	أحمر تيراكوتا	أزرق البوسفور	أزرق سماوي	أخضر عشبي
أخضر طحلبي	رمادي حجري	بيج	أخضر غابي	بنفسجي Unica
أزرق داكن	Magenta	أزرق Unica	أزرق فاتح	أزرق المحيط

عينات الألوان استرشادية فقط – يُرجى الرجوع إلى بطاقة ألوان Unica. يمكن إنتاج ألوان خاصة عند الطلب.

السلامة

- غير مصنف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع صحيفة بيانات السلامة (SDS).

التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند 15 °C إلى 35+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرضاً للشمس.

التعبئة

- براميل بولي إيثيلين 75 kg
- براميل فولاذية 200 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com