مسارات الدراجات · أرضيات رياضية متعددة الاستخدامات

Precoat

367-43 Neutral

طبقة نهائية محايدة أساسها لاتكس أكريليكي نقي

اللون

محايد

بني فاتح · قابل للتلوين

1.20 g/cm³	61 %	28–37	30 دقيقة	0.300 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	اللمعان (60°)	جاف باللمس	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

PRECOAT 367-43 NEUTRAL طبقة نهائية ملساء سريعة الجفاف للأسطح الخرسانية أو الأسفلتية. يوصى بها لمسارات الدراجات والأرضيات الرياضية الأكريليكية متعددة الاستخدامات وجميع المساحات المؤقتة الخارجية والداخلية مثل قاعات الحفلات والمعارض. مناسبة للحركة الخفيفة.

خصائص المنتج

- طبقة نهائية من لاتكس أكريليكي نقي 100 %، معبأة بالكوارتز الناعم، للأرضيات الرياضية.
- قاعدة محايدة – تُلوَّن في الموقع بمعاجين صبغة Unica.

المزايا

- تشطيب أملس
- محايد – يُلوَّن بالملونات المطلوبة
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- سريع الجفاف
- مقاومة عالية للتآكل
- مرونة مثالية
- اقتصادي
- سهولة الخلط في الموقع، مخزون أقل

الموقع في النظام

- تخطيط الخطوط — OVERLINE 367-F
- **الطبقة الملونة — PRECOAT 367-43 NEUTRAL** ← هذا المنتج
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

مسارات الدراجات · الأرضيات الرياضية

خرسانة / أسفلت · داخلي وخارجي · حركة خفيفة

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	بني فاتح (محايد)
الكثافة (تقريباً)	1.20 g/cm³
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	61 %
اللمعان (60°)	28–37
جاف باللمس	30 دقيقة

فترة إعادة الطلاء	2 ساعة كحد أدنى
الاستهلاك النظري	0.300 kg/m² (1 طبقة)
درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01

تحضير السطح

يجب ترك الأسفلت أو الخرسانة الجديدة لتتصلب 21 يوماً. أصلح العيوب والشقوق والانخفاضات، ثم أزل الغبار والأوساخ والعفن والمخلفات والمواد المفككة. يجب أن تكون الإصلاحات مستوية ومملساء.

02

الخلط

أضف معجون الصبغة المطلوب واخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس؛ أضف الماء عند الحاجة.

03

التطبيق

طبّق على 2 طبقة بالرولة أو بالرش اللاهوائي: 0.300 kg/m² لكل طبقة.

نسبة الخلط (وزناً)



75 kg	7.5 kg*	4.5 kg
PRECOAT 367-43 NEUTRAL	ماء*	معجون صبغة

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

ظروف التطبيق

+14 °C – +35 °C

لا تطبّق المادة عند درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

الاستهلاك

0.300 kg/m²

لكل طبقة، على 2 طبقة – حسب نفاذية السطح ومساميته وجودته.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وطريقة التطبيق.

ألوان معجون الصبغة

أحمر Unica	أحمر تيراكوتا	أزرق البوسفور	أزرق سماوي	أخضر عشبي
أخضر طحلبي	رمادي حجري	بيج	أخضر غابي	بنفسجي Unica
أزرق داكن	Magenta	أزرق Unica	أزرق فاتح	أزرق المحيط

يُلوَّن بمعاجين صبغة Unica. عينات الألوان استرشادية فقط – يُرجى الرجوع إلى بطاقة ألوان Unica. ألوان خاصة عند الطلب.

السلامة

- غير مصنف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع صحيفة بيانات السلامة (SDS).

التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند 15 °C إلى 35+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرضاً للشمس.

التعبئة

- براميل بولي إيثيلين 75 kg
- براميل فولاذية 200 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.