الأرضيات الزخرفية · PUD مائي الأساس

PUD WB Basecoat Matt

2K

طبقة وسيطة PUD ملوّنة مطفأة مائية الأساس

اللون

ألوان RAL

طبقة أساس ملوّنة مطفأة

1.25 g/cm³	54.5 %	45 دقيقة	5 ساعات	0.120–0.150 kg/m²
الوزن النوعي (الخليط)	نسبة المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	زمن الانتظار بين الطبقات	نظرياً، لكل طبقة

وصف المنتج

PUD WB BASECOAT MATT 2K طلاء وسيط ثنائي المكوّن، قابل للتخفيف بالماء، ملوّن ومطفأ، أساسه PUD. يُستخدم كطبقة أساس ملوّنة قبل طبقة الإغلاق الشفافة.

استخدامات المنتج

- الخرسانة والمايكروسمنت والخرسانة المطبوعة
- أسطح الجدران
- أرضيات PVC والباركيه واللينوليوم – تطبيق مباشر

المزايا

- VOC منخفض
- جفاف سريع
- أداء التصاق عالٍ
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والتآكل
- غير سام، عديم الرائحة
- مظهر مطفأ
- رولة أو فرشاة أو رش لاهوائي

الموقع في النظام

Clear topcoat
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Colour basecoat — هذا المنتج
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0.100–0.150 kg/m²

Primer (new concrete)
MICRO PRIMER WB 2K

Substrate
خرسانة · ميكروخرسانة · PVC · باركيه

نظام أرضيات PUD مائي الأساس

طبقة أساس ملوّنة + طبقة نهائية شفافة · VOC منخفض

توصي UNICA باستخدام PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K فوق PUD WB BASECOAT MATT 2K.

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	ألوان RAL
الوزن النوعي (الخليط)	1.25 g/cm³
نسبة المواد الصلبة (وزناً)	54.5 %
اللزوجة (Brookfield)	760 cP
جاف باللمس	45 دقيقة
الاستهلاك النظري	30 µm DFT · (طبقة 1) 0.120–0.150 kg/m²

زمن الانتظار بين الطبقات	5 ساعات
درجة حرارة التطبيق	من +10 °C إلى +35 °C
الفتح للحركة	24 °C / 12 ساعة · 18 °C / 23 ساعة · 12 °C / 30 ساعة
المعالجة الكاملة	7 أيام
نسبة الخلط (وزناً)	90 A : 10 B
مدة الصلاحية	8 أشهر

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

خالٍ من الغبار والأوساخ والزيوت. تُحشَّن الأسطح المطلية منذ أكثر من 48 ساعة وتُطلى بطبقة أساس. على الأسطح الجديدة يُطبَّق **MICRO PRIMER WB 2K** أولاً. يمكن طلاء PVC والباركيه واللينوليوم مباشرة.

02 الخلط

يُخلط B وA كلٌّ على حدة، ثم يُضاف B إلى A بخلاط عالي السرعة، ويُضاف 20 % ماء ويُخلط لمدة 3 دقائق. يُنقل إلى وعاء نظيف ويُخلط 1 دقيقة ثم يُترك بضع دقائق.

03 التطبيق

يُطبَّق بالرولة أو بالرش اللاهوائي. اعمل رطباً على رطب لتجنّب آثار الرولة، ومرّر الرولة بمحاذاة الضلع القصير، أو اجعل شخصاً ثانياً يعيد تمرير الرولة فوراً.

04 الطبقة النهائية

إعادة الطلاء بعد 5 ساعات. التشطيب بـ **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

نسبة الخلط (وزناً)



90 جزءاً	10 أجزاء
المكوّن A – PUD ملوّن	المكوّن B – مُصلِّب

أضف 20 % ماء إلى خليط A + B.

الاستهلاك	الفتح للحركة	ظروف التطبيق
0.100–0.150 kg/m²	18 ساعة عند 23 °C	+10 °C – +35 °C
يختلف حسب نعومة السطح والطقس وأسلوب القائم بالتطبيق.	24 ساعة عند 12 · 12 °C ساعة عند 30 °C. المعالجة الكاملة بعد 7 أيام.	فوق 35 °C، أضف كمية قليلة من الماء إلى الخليط.

هام: قد يختلف الاستهلاك حسب نعومة السطح والظروف الجوية وأسلوب القائم بالتطبيق.

التنظيف

- الصيانة: منظف متعادل pH – 100 ml من منظف الأرضيات في 10 l ماء، ممسحة ناعمة، ثم الشطف بماء نظيف.

السلامة

- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الزئبق أو الأسبستوس أو الفورمالديهايد أو الرصاص.
- راجع صحيفة بيانات سلامة المادة.

التخزين

- يُخزَّن محكم الإغلاق في ظروف جافة عند 35 °C+…15+.
- مدة الصلاحية: 8 أشهر من تاريخ التصنيع.

التعبئة

- عبوات 5 kg و 20 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com