L'UNICFLOOR · طبقات أساس إيبوكسي

Unepox Primer SFR

طبقة أساس تشريبية إيبوكسي للخرسانة ثنائية المكوّن أساسها مذيب

المظهر
شفاف
بدون مواد مالئة

1.03 g/cm³	26 %	8 ساعات	7 أيام	7–8 m²/kg
الكثافة	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	عمر الخليط (Pot life)	المعالجة الكاملة	معدل الفرد

وصف المنتج

UNEPOX PRIMER SFR طبقة أساس تشريبية إيبوكسي ثنائية المكوّن أساسها مذيب للخرسانة. تملأ الشعيرات في سطح الخرسانة، وتحسّن عدم نفاذيته للسوائل، وتقوّي السطح، وتوفر قاعدة عالية الالتصاق للغاية للطبقات اللاحقة.

الخصائص الرئيسية

- تشريب أسطح الخرسانة
- يقوّي سطح الخرسانة
- يحسّن عدم النفاذية للسوائل

المزايا

- يتصلّد حتى +5 °C
- التصاق ممتاز بالخرسانة
- قابل لإعادة الطلاء بالألكيد وCR والإيبوكسي وPU
- جاهز للاستخدام – بدون تخفيف

الموقع في النظام

نظام الطلاء
ألكيد · CR · إيبوكسي · PU

طبقة أساس تشريبية ← هذا المنتج
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

السطح الأساسي
الخرسانة

أنظمة L'unicfloor الإيبوكسية

طبقة أساس تشريبية للخرسانة

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	شفاف	المعالجة الكاملة	7 أيام
الكثافة (20 °C)	1.03 g/cm³ حوالي	معدل الفرد	7–8 m²/kg
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	26 % حوالي	عمر الخليط (Pot life)	8 ساعات
جاف باللمس	6–8 ساعة	نسبة الخلط (وزناً)	50 : 50
فترة إعادة الطلاء	24 ساعة كحد أدنى – 48 ساعة كحد أقصى	مدة الصلاحية	24 شهرًا كحد أدنى

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01
تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وسليماً. أزل الأوساخ والطبقة الهشة والشحوم ومركبات المعالجة والمواد الغريبة بالكشط الميكانيكي؛ وبعد الحفر الحمضي أزل الماء الحمضي والغبار بنفث الماء أو الشفط.

02
الخلط

اخلط القاعدة والمصلّد بنسبة 50 : 50 وزناً. جاهز للاستخدام – لا يحتاج إلى مذيب.

03
التطبيق

يُطبّق بالفرشاة أو الرولة: طبقة واحدة على الأسطح الملساء، وقد تلزم طبقتان على الأسطح المسامية.

نسبة الخلط (وزناً)

50 جزءاً | 50 جزءاً

- 50 جزءاً — القاعدة
- 50 جزءاً — المصلّد

يُورّد بعبوات 3 kg A + 3 kg B أو 15 kg A + 15 kg B.

عمر الخليط (Pot life)
8 ساعات
عند 20 °C.

معدل الفرد
7–8 m²/kg
حسب نفاذية السطح ومساميته.

عدد الطبقات
1–2 طبقة
واحدة على الأسطح الملساء، واثنتان على المسامية.

هام: المنتج جاهز للتطبيق – لا تُضف أي مذيب مخفف.

التنظيف
- مذيب التنظيف: مخفف UP-002.

السلامة
- راجع نشرات بيانات السلامة للاستخدام الآمن والتخلص من النفايات.

التخزين
- يُخزّن في مكان بارد وجاف.
- مدة الصلاحية: 24 شهرًا على الأقل.

التعبئة
- 3 kg A + 3 kg B في علب
- 15 kg A + 15 kg B في علب صفيح

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com