طبقات أساس إيبوكسي مائية · L'UNICFLOOR

Unepox Primer
WB 2K

طبقة أساس إيبوكسي مائية ثنائية المكوّن للخرسانة الرطبة

اللون
كهرماني حليبي
طبقة أساس مصبوغة

1.0 g/cm³	34 %	12 ساعة	2.2 MPa	7–8 m²/kg
الكثافة	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	جاف باللمس	قوة الترابط	معدل الفرد، طبقة 1

وصف المنتج

UNEPOX PRIMER WB 2K طبقة أساس إيبوكسي مائية ثنائية المكوّن للخرسانة تحت طلاءات أرضيات Unepox. تتغلغل في السطح الأساسي وتعزز الالتصاق وتقلل الفقاعات والثقوب الدقيقة على الخرسانة المسامية أو تحت الطبقات النهائية عالية السماكة – ويمكن تطبيقها على الأسطح الرطبة.

استخدامات المنتج

- طبقة أساس على الخرسانة / البناء الرطب حيث تلزم طبقة أساس مصبوغة عالية السماكة
- تحت طلاءات أرضيات Unepox
- طبقة إغلاق
- مع طرق تحضير السطح الرطبة

الموقع في النظام

طلاء الأرضيات
طلاءات أرضيات Unepox

طبقة أساس (برايمر) — هذا المنتج
1 طبقة · UNEPOX PRIMER WB 2K

السطح الأساسي
خرسانة، 30 يوماً على الأقل · يُسمح بالرطوبة

أنظمة L'unicfloor الإيبوكسية
طبقة أساس مائية للخرسانة الرطبة

المزايا

- خالٍ من المذيبات
- مائي الأساس
- يُطبّق على الخرسانة الرطبة
- التصاق ممتاز
- يقلل الفقاعات والثقوب الدقيقة
- جفاف سريع

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

اللون	كهرماني حليبي	قوة الترابط	2.2 MPa
الكثافة (20 °C)	1.0 g/cm³	معدل الفرد (طبقة 1)	7–8 m²/kg
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	34 %	نسبة الخلط	3 : 1 (75 : 25)
جاف باللمس	12 ساعة	حركة مشاة خفيفة / عادية / كثيفة	16 ساعة / 24 ساعة / 72 ساعة
فترة إعادة الطلاء	24 ساعة كحد أدنى 48 – ساعة كحد أقصى	مدة الصلاحية	12 شهرًا
المعالجة الكاملة	7 أيام		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

الخرسانة الجديدة ≥ 30 يوماً عند < 20 °C. أزل عوامل الفصل ومركبات المعالجة والأملاح والمصلّدات بالسفع أو الكشط؛ وأزل الشحوم من الخرسانة القديمة بمنظف قوي.

02 الخلط

اسكب المصلّد بعد تقليبه في علبة الراتنج واخلط 2–3 دقيقة بخلاط كهربائي أو هوائي بشفرة معدنية.

03 التطبيق

اسكبه على الأرضية فوراً وافرده بممسحة مطاطية مسطحة، مع إدخال طبقة الأساس في السطح المسامي.

04 تطبيق الطبقة النهائية

تُطبّق الطبقة النهائية بعد 6 ساعات عند 22 °C عندما لا يعلق أثر الأقدام. أعد طلاء الأساس على الخرسانة شديدة المسامية إذا ظهرت ثقوب دقيقة.

نسبة الخلط

الجزء A	الجزء B
75	25

اخلط العبوة كاملة: 75 جزءاً A : 25 جزءاً B.

قوة الترابط
2.2 MPa

على خرسانة محضّرة بشكل صحيح.

معدل الفرد
7–8 m²/kg

طبقة واحدة – حسب نفاذية السطح ومسامیته.

المعالجة
16–72 ساعة

16 ساعة كحد أدنى فوق 21 °C، و72 ساعة عند 16–21 °C.

هام: لا يُلصق مباشرة على الخشب الصلب أو الخشب الرقائقي أو ألواح الحبيبات أو الباركيه أو الفينيل المبطّن أو ذي الظهر الإسفنجي أو المعادن أو الألياف الزجاجية أو البلاستيك.

نقاط يجب مراعاتها

- لا تعمل بأكثر من عبوة واحدة في المرة.
- الطقس الحار يسرّع المعالجة ويقصّر زمن التشغيل؛ والطقس البارد يبطئها.
- حافظ على تهوية جيدة وتجنّب استنشاق الأبخرة.

التنظيف
- نظّف الأدوات بالماء بسرعة بعد التطبيق.
- لا تترك الإيبوكسي يتصلّد على أسطح البلاط.

السلامة
- ارتدِ القفازات وأقنعة الوجه.
- راجع نشرة بيانات السلامة للمنتج للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية.

التخزين
- يُخزّن محكم الإغلاق داخل أماكن مغلقة وجافة عند +10…+35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

التعبئة
- عبوات 20 kg من الجزأين A وB في عبوات معدنية

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com