دهانات الواجهات · خارجي

Unicoat Silicon

616

دهان أكريليكي خارجي للواجهات مُضاف إليه السيليكون

اللون

ألوان RAL

تشطيب زخرفي مطفأ

1.57 g/cm³	52 %	2 ساعة	8 ساعات	5–6 m²/l
كثافة الخليط (20 °C)	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	جفاف السطح (20 °C)	الجفاف التام (20 °C)	التغطية، 2 طبقة

وصف المنتج

UNICOAT SILICON 616 طلاء خارجي عالي الجودة، مطفأ وزخرفي، مُضاف إليه السيليكون، أساسه رابط من بوليمر أكريليكي مشترك. يحمي الواجهات من العوامل الجوية ويمنحها تشطيباً زخرفياً.

مجالات الاستخدام

- الإنشاءات والمباني
- الأسطح المليّسة الناعمة والمحببة
- واجهات الخرسانة الخام والطوب المضغوط والخرسانة الخلوية
- الواجهات الخارجية للمباني السكنية والصناعية

الموقع في النظام

دهان الواجهات — هذا المنتج
طبقة UNICOAT SILICON 616 · 2

طبقة أساس (برايمر)
رابط الدهان ACRYLIC PRIMER 367-28

السطح الأساسي
لياسة · خرسانة · طوب · خرسانة خلوية

نظام الواجهات الخارجية
حماية أكريليكية للواجهات مُضاف إليها السيليكون

المزايا

- التصاق جيد وجفاف سريع
- سهل التطبيق
- كاره للماء وطارد له
- ألوان لا تبهت

البيانات الفنية (عند 20+ °C)

اللون	ألوان RAL
كثافة الخليط (20 °C)	1.57 g/cm³
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	52 %
درجة حرارة السطح والمحيط	من 10+ °C إلى 35+ °C
جفاف السطح (20 °C)	2 ساعة

الجفاف التام (20 °C)	8 ساعات
الفترة بين الطبقات (20 °C)	1 ساعة كحد أدنى
التغطية	5–6 m²/l على 2 طبقة
التخفيف	20 % ماء (الطبقة 1) · 10 % (الطبقة النهائية)
مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

خرسانة جديدة / لياسة إسمنتية C25 أو بجرعة 350 كحد أدنى، معالَجة ≥ 21 يومًا. أزل الأوساخ والغبار بالكشط والفرشاة؛ اكشط الطبقات القديمة أو المطلية بالجير أو المنتفخة وامسح بالماء. أصلح الشقوق بمعجون أكريليكي أو مونة إسمنتية.

02 طلاء الأساس

شبّع السطح برابط الدهان **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03 التخفيف

الطبقة الأولى: أضف 20 % من ماء الصنبور. الطبقة النهائية: أضف 10 % من ماء الصنبور.

04 إعادة الطلاء

انتظر 1 ساعة على الأقل بين الطبقات عند 20 °C.

الفترة بين الطبقات

1 ساعة كحد أدنى

عند 20 °C.

التطبيق

+10 °C – +35 °C

درجة حرارة السطح والمحيط.

التغطية

5–6 m²/l

نظرياً، على طبقتين.

هام: أصلح الشقوق والمناطق التالفة وفروق المستوى قبل طلاء الأساس والدهان.

التنظيف

- نظّف الأدوات بماء الصنبور قبل جفاف المادة.
- المادة الجافة: تنظيف ميكانيكي فقط (كشط، صنفرة).

السلامة

- ارتدِ ملابس العمل ونظارات واقية وكمامة وقفازات.
- عند التلامس اغسل بكثير من الماء والصابون – وليس بالمذيبات.
- أبعد الطعام والشراب؛ لا تُشعّل عمالاً لديهم حساسية من المواد الكيميائية.
- راجع نشرة بيانات السلامة.

التخزين

- يُخزَّن في عبوته الأصلية المغلقة دون فتح، في مكان بارد وجاف.
- يُحمى من الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند 25+…15+ °C.

التعبئة

- عبوات بلاستيكية 20 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com