نظام ملاعب التنس · ACRYFLEX-T

Unirubber Light

367-40

طبقة كوشن مطاطية مرنة خفيفة الوزن من لاتكس أكريليكي

اللون
أسود

0.63 g/cm³	58 %	1–1½ ساعة	3 ساعات كحد أدنى	0.280 kg/m²
الكثافة (تقريباً)	محتوى المواد الصلبة (وزناً)	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	الاستهلاك لكل طبقة

وصف المنتج

UNIRUBBER LIGHT 367-40 طبقة سفلية مرنة ارتدادية خفيفة الوزن تُطبَّق على طبقات ACRYLIC RESURFACER أو ACRYLIC RESURFACER LW في نظام ملاعب التنس ACRYFLEX-T.

خصائص المنتج

- طلاء توسيد من لاتكس أكريليكي 100 % معبأ بحبيبات مطاطية دقيقة لأنظمة أرضيات ملاعب التنس.
- بفضل مالئات الكرات الدقيقة التي يحتويها، يتميز بكثافة منخفضة جداً ومرونة ارتدادية عالية.

المزايا

- استهلاك منخفض
- كثافة منخفضة جداً
- مرونة مثالية
- مرونة ارتدادية عالية
- سهل التطبيق
- جاهز للاستخدام
- اقتصادية
- سهلة الخلط في الموقع

الموقع في النظام

- التشطيب — خطوط OVERLINE 367-F · مانع GLOSSCOAT
- الطبقة الملونة — سلسلة PRECOAT 367-200
- الطبقات المرنة — UNIRUBBER LIGHT 367-40 (هذا المنتج)
- طبقة تسوية — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- طبقة أساس (برايمر) — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- الأرضية الأساسية — أسفلت / خرسانة

ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	أسود	فترة إعادة الطلاء	3 ساعات كحد أدنى
الكثافة (تقريباً)	0.63 g/cm³	الاستهلاك النظري	0.280 kg/m² (لكل طبقة)
محتوى المواد الصلبة (وزناً)	58 %	درجة حرارة التطبيق	من +14 °C إلى +35 °C
جاف باللمس	1–1½ ساعة	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 — تحضير السطح
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

02 — الطبقة الأساسية
يُطبَّق بعد **ACRYLIC RESURFACER 367-30** أو **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30**.

03 — الخلط
أضف الماء إلى **UNIRUBBER LIGHT 367-40** واخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس.

04 — التطبيق
يُفرد بممسحة ذات شفرة مطاطية: 0.280 kg/m² لكل طبقة، وحوالي 0.900 kg/m² في 3 طبقات.

نسبة الخلط (وزناً)



- **50 kg** — UNIRUBBER LIGHT 367-40
- **10 kg*** — ماء*

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

الاستهلاك
0.280 kg/m²
معدل الفرد النظري لكل طبقة، حسب نفاذية السطح ومساميته.

ظروف التطبيق
+14 °C – +35 °C
لا تُطبّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق.

السلامة

- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

التخزين

- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرَّضاً للشمس.

التعبئة

- براميل بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com