ACRYFLEX-T · نظام ملاعب التنس

# Unirubber Plus

## 367-40

طبقة كوشن مطاطية مرنة من لاتكس أكريليكي

اللون
**أسود**

| 0.96 g/cm³ | 58 % | 1–1½ ساعة | 3 ساعات كحد أدنى | 0.450 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (تقريباً) | محتوى المواد الصلبة (وزناً) | جاف باللمس | فترة إعادة الطلاء | الاستهلاك لكل طبقة |

### وصف المنتج

**UNIRUBBER PLUS 367-40** طبقة سفلية مرنة ارتدادية تُطبَّق على طبقة الحشو (الريسيرفيسر) في نظام ملاعب التنس **ACRYFLEX-T** لبناء وسادة أكثر سماكة.

### خصائص المنتج

- طلاء توسيد من لاتكس أكريليكي 100 % معبأ بحبيبات مطاطية لأنظمة أرضيات ملاعب التنس.
- طبِّق **UNIRUBBER 367-40** فوق **UNIRUBBER PLUS 367-40** للحصول على سطح أنعم وأكثر تجانساً.

### المزايا

- مرونة ارتدادية عالية
- يمنح سماكة أكبر
- جاهز للاستخدام
- مرونة مثالية
- سهلة الخلط في الموقع
- سهل التطبيق
- اقتصادية

### الموقع في النظام

| | |
|---|---|
| التشطيب | GLOSSCOAT مانع · OVERLINE 367-F خطوط |
| الطبقة الملونة | PRECOAT 367-200 سلسلة |
| الطبقات المرنة | UNIRUBBER PLUS 367-40 — هذا المنتج |
| طبقة تسوية | ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43 |
| طبقة أساس (برايمر) | ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K |
| الأرضية الأساسية | أسفلت / خرسانة |

### ACRYFLEX-T

نظام أكريليكي مرن لملاعب التنس

أسطح أنظمة مصنفة من ITF

### البيانات الفنية (عند +20 °C)

| | |
|---|---|
| اللون | أسود |
| الكثافة (تقريباً) | 0.96 g/cm³ |
| محتوى المواد الصلبة (وزناً) | 58 % |
| جاف باللمس | 1–1½ ساعة |

| | |
|---|---|
| فترة إعادة الطلاء | 3 ساعات كحد أدنى |
| الاستهلاك النظري | 0.450 kg/m² (لكل طبقة) |
| درجة حرارة التطبيق | من +14 °C إلى +35 °C |
| مدة الصلاحية | 12 شهرًا |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## إجراءات التطبيق

### 01 تحضير السطح
نظّف السطح من الشحوم والأملاح والمخلفات والغبار وأي ملوثات أخرى.

### 02 الطبقة الأساسية
يُطبَّق بعد **ACRYLIC RESURFACER 367-30**. يُنهى بـ **UNIRUBBER 367-40** للحصول على سطح أنعم.

### 03 الخلط
أضف الماء إلى **UNIRUBBER PLUS 367-40** واخلط بخلاط بطيء السرعة حتى التجانس.

### 04 التطبيق
يُفرد بممسحة ذات شفرة مطاطية بمعدل 0.450 kg/m² لكل طبقة – من 2 إلى 5 طبقات حسب الحاجة.

## نسبة الخلط (وزناً)




**50 kg**
UNIRUBBER PLUS 367-40

**5 kg***
ماء*

*قد تختلف كمية الماء حسب درجة حرارة المحيط. في الطقس الحار يمكن إضافة ماء بنسبة تصل إلى 5 % إضافية.

ظروف التطبيق
**+14 °C – +35 °C**
لا تُطبّق المادة في درجات حرارة أقل من +14 °C أو أعلى من +35 °C.

الاستهلاك
**0.450 kg/m²**
معدل الفرد النظري لكل طبقة، حسب نفاذية السطح ومساميته.

**هام: قد تختلف معدلات التغطية حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وتقنية التطبيق.**

### السلامة
- غير مصنَّف كمادة خطرة.
- لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- يحتوي على إضافات مثبطة للهب.
- للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية، راجع نشرة بيانات السلامة (SDS).

### التخزين
- يُخزَّن في براميل محكمة الإغلاق داخل مستودع مغلق وجاف عند +15 °C إلى +35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج في مكان بارد وجاف.
- لا تترك المنتج في الخارج معرَّضاً للشمس.

### التعبئة
- براميل بولي إيثيلين 50 kg
- براميل فولاذية 180 kg

**إشعار قانوني**

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com