حماية الخرسانة والحجر · مائي الأساس

Unisil

301

طبقة أساس تشريبية للخرسانة مائية الأساس وطاردة للماء

المظهر
شفاف
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

1.02 g/cm³	0 VOC	30 دقيقة	2 ساعة كحد أدنى	0.150 kg/m²
الوزن النوعي (تقريباً)	المركبات العضوية المتطايرة	جاف باللمس	فترة إعادة الطلاء	نظرياً، 1 طبقة

وصف المنتج

UNISIL 301 طبقة أساس تشريبية طاردة للماء، مائية الأساس وقائمة على السيليكونات، شفافة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية، لأسطح عناصر البناء. يقلل نفاذه العالي امتصاص الماء بشكل كبير دون تغيير مظهر السطح.

مجالات الاستخدام

- الأسطح الماصة: الطوب الزخرفي، الخرسانة الخلوية، الخرسانة، اللياسة، الترافرتين، الحجر الطبيعي
- الأسطح منخفضة الامتصاص: الرخام، الجرانيت
- حماية الأسطح التاريخية من العوامل الجوية
- أسطح الترويب الإسمنتي للفواصل

الموقع في النظام

تشريب طارد للماء — هذا المنتج
لكل طبقة UNISIL 301 · 0.150 kg/m²

السطح الأساسي
طوب · خرسانة خلوية · خرسانة · حجر طبيعي

حماية الواجهات والأسطح

حماية غير مرئية طاردة للماء للأسطح الإسمنتية والحجرية الطبيعية

المزايا

- 0 VOC
- جاهز للاستخدام
- طرد فائق للماء
- رش أو رولة أو فرشاة
- لا يحتفظ بالغبار – سهل التنظيف
- يحمي دون تغيير المظهر

البيانات الفنية (عند +20 °C)

القاعدة	سيليكونات مائية الأساس
المظهر	شفاف
الوزن النوعي (تقريباً)	1.02 g/cm³
VOC	0
جاف باللمس	30 دقيقة

فترة إعادة الطلاء	2 ساعة كحد أدنى
الاستهلاك النظري	(1 طبقة) 0.150 kg/m²
درجة حرارة التطبيق	+14 °C – +35 °C
مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

أزل الدهان المنتفخ والمتقشر والجزيئات السائبة والغبار. أصلح الشقوق بمونات ومعاجين إصلاح خاصة. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من البقع الرطبة.

02 التطبيق

يُطبَّق دون تخفيف بالرش بدون هواء أو بالهواء أو بالرولة أو الفرشاة حتى يتشبع السطح. تجنّب السيلان.

03 عدد الطبقات

الأسطح الماصة: طبقتان بفاصل 4–3 ساعة كحد أقصى. الأسطح منخفضة الامتصاص: تكفي طبقة واحدة.

04 التنظيف

نظّف جميع معدات التطبيق بماء الصنبور بعد الاستخدام.

فترة إعادة الطلاء

2 ساعة كحد أدنى

الطبقة الثانية على الأسطح الماصة خلال 4–3 ساعة كحد أقصى.

الاستهلاك

0.150 kg/m²

نظرياً لكل طبقة – يختلف حسب المسامية ودرجة الحرارة وطريقة التطبيق.

ظروف التطبيق

+14 °C – +35 °C

لا يُطبَّق عند حرارة هواء أقل من 14+ °C أو أعلى من 35+ °C.

هام: قد يختلف الاستهلاك حسب مسامية السطح ودرجة حرارة المحيط وطريقة التطبيق.

التنظيف

- نظّف جميع المعدات بماء الصنبور بعد الاستخدام.

السلامة

- غير خطر؛ لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الأسبستوس أو الزئبق أو الرصاص أو الكرومات أو مشتقاتها.
- راجع نشرة بيانات سلامة المواد (MSDS).

التخزين

- يُخزَّن في عبوته الأصلية دون فتح، في أماكن مغلقة وجافة عند 15–35 °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.
- يُحمى من الشمس والصقيع.

التعبئة

- جراكن PE سعة 20 L

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com