طلاءات متعددة الأغراض · أكريليك معدّل بـ PU

Vactop

RLP/S

طبقة نهائية مطفأة أحادية المكوّن متعددة الأغراض للخرسانة / المعادن

اللون

ألوان RAL

طبقة نهائية مطفأة

1.24 g/cm³	62 %	20 دقيقة	2–3 ساعة	0.200–0.300 kg/m²
كثافة الخليط (20 °C)	نسبة المواد الصلبة (وزناً)	جفاف السطح (20 °C)	الجفاف التام (20 °C)	الاستهلاك، عدد الطبقات 2

وصف المنتج

VACTOP-RLP/S طبقة نهائية مطفأة متعددة الأغراض أحادية المكوّن تحتوي على مذيبات، أساسها راتنج أكريليكي معدّل بالبولي يوريثان. يمكن تطبيقها على الخرسانة والبوليستر والزجاج والمعادن والخشب.

مجالات الاستخدام

- حواف الأرصفة والجدران الخرسانية والمقولبة من البوليستر
- محطات خدمة وصيانة السيارات
- حماية جميع أنواع المنشآت الفولاذية
- خطوط المرور على الطرق السريعة

الموقع في النظام

طبقة نهائية مطفأة — هذا المنتج
طبقات VACTOP-RLP/S · 2

السطح الأساسي
خرسانة · بوليستر · زجاج · معادن · خشب

حماية متعددة الأغراض

منتج واحد للخرسانة والمعادن والبوليستر والخشب

المزايا

- جفاف سريع
- سهل التطبيق
- التصاق عالٍ بفضل محتوى السيلان
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

البيانات الفنية (عند +20 °C)

اللون	ألوان RAL
كثافة الخليط (20 °C)	1.24 g/cm³
نسبة المواد الصلبة (وزناً)	62 %
درجة حرارة التطبيق	+10 °C كحد أدنى
جفاف السطح (20 °C)	20 دقيقة

الجفاف التام (20 °C)	2–3 ساعة
الاستهلاك	0.200–0.300 kg/m² (2 طبقات)
مخفف	UP-004
مدة الصلاحية	12 شهرًا

المقاومة

- المياه العذبة ومياه البحر
- الزيوت النباتية والمعدنية والحيوانية
- المطهرات
- منظفات التنظيف
- القلويات المخففة والمركّزة
- الأحماض المخففة

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE :المصنع
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وسليماً.

02 التخفيف

يُورَّد بقوام جاهز للتطبيق. وعند الحاجة خفّف بالمخفف الخاص UP-004.

03 التطبيق

يُطبَّق بالفرشاة أو airless أو يُفضَّل برولة قصيرة الوبر، على طبقتين.

الجفاف	الاستهلاك	درجة حرارة التطبيق
20 دقيقة	0.200–0.300 kg/m²	+10 °C كحد أدنى
جفاف السطح عند 20 °C؛ الجفاف التام بعد 2–3 ساعة.	نظري، لطبقتين.	لا يُطبَّق دون +10 °C.

هام: يُطبَّق فقط في أماكن جيدة التهوية، ويُمنع تلامس المنتج مع الطعام والشراب.

التنظيف

- نظّف الأدوات بمخفف UP-004 قبل جفاف المادة.

السلامة

- ارتدِ ملابس العمل والنظارات الواقية والكمامة والقفازات.
- عند الملامسة اغسل بكمية وفيرة من الماء والصابون؛ وعند البلع اطلب المساعدة الطبية.
- لا تُشغّل عمالاً لديهم حساسية من المواد الكيميائية.
- راجع نشرة بيانات السلامة.

التخزين

- يُخزَّن في عبوته الأصلية المغلقة دون فتح، في مكان بارد وجاف ومحمي من الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند +10…35 °C.

التعبئة

- دلاء صفيح 20 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com