طلاءات الواجهات · محبة

Walltex

Textured

طلاء خارجي أكريليكي محبب برمل السيليكا

اللون

ألوان RAL

تشطيب محبب مطفأ

1.69 g/cm³	64 %	4 ساعات	8 ساعات	0.850 kg/m²
الوزن النوعي (20 °C)	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	جفاف السطح (20 °C)	الجفاف التام (20 °C)	الاستهلاك النظري

وصف المنتج

WALLTEX طلاء خارجي للجدران عالي الجودة، أساسه رابط من بوليمر أكريليكي مشترك، ذو مظهر زخرفي مطفأ ويحتوي على رمل السيليكا.

مجالات الاستخدام

- الإنشاءات والمباني
- الأسطح المليّسة الناعمة والمحببة
- واجهات الخرسانة الخام والطوب المضغوط والخرسانة الخلوية
- الواجهات الخارجية للمباني السكنية والصناعية

الموقع في النظام

هذا المنتج
طلاء محبب
WALLTEX · رولة عادية أو رولة نقش

طبقة أساس (برايمر)
طبقة أساس تشريبية أكريليكية نقية AC 4346

السطح الأساسي
لياسة · خرسانة · طوب · خرسانة خلوية

نظام الواجهات الخارجية
حماية زخرفية محببة للواجهات

المزايا

- التصاق جيد وجفاف سريع
- سهل التطبيق
- كاره للماء وطارد له
- ألوان لا تبهت

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

اللون	ألوان RAL	الجفاف التام (20 °C)	8 ساعات
الوزن النوعي (20 °C)	1.69 g/cm³	الفترة بين الطبقات (20 °C)	3 ساعات كحد أدنى
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	64 %	الاستهلاك	0.850 kg/m² نظرياً · 0.450 kg/m² للتطبيق المستوي
درجة حرارة التطبيق	من 10 °C+ إلى 35 °C+	التخفيف	10 % ماء (الطبقة 1) · 5 % (الطبقة النهائية)
جفاف السطح (20 °C)	4 ساعات	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

خرسانة جديدة / لياسة إسمنتية C25 أو بجرعة 350 كحد أدنى، معالَجة ≥ 21 يومًا. أزل الأوساخ والغبار بالكشط والفرشاة؛ اكشط الطبقات القديمة أو المطلية بالجير أو المنتفخة وامسح بالماء. أصلح الشقوق بمعجون أكريليكي (ماستيك) أو مونة إسمنتية.

02 طلاء الأساس

شبّع السطح بطبقة الأساس التشريبية الأكريليكية النقية **AC 4346**.

03 التطبيق

الطبقة الأولى مع 10 % من ماء الصنبور، والنهائية مع 5 % فقط. يُطبَّق بالرولة أو رولة النقش.

04 إعادة الطلاء

اترك 3 ساعات على الأقل بين الطبقات عند 20 °C.

الفترة بين الطبقات	التطبيق	الاستهلاك
3 ساعات كحد أدنى	+10 °C – +35 °C	0.850 kg/m²
عند 20 °C.	درجة حرارة التطبيق.	نظرياً؛ 0.450 kg/m² في التطبيقات المستوية.

هام: أصلح الشقوق والمناطق التالفة وفروق المستوى قبل طلاء الأساس والطلاء.

التنظيف

- نظّف الأدوات بماء الصنبور قبل جفاف المادة.
- المادة الجافة: تنظيف ميكانيكي فقط (كشط، صنفرة).

السلامة

- ارتدِ ملابس العمل ونظارات واقية وكمامة وقفازات.
- عند التلامس اغسل بكثير من الماء والصابون – وليس بالمذيبات.
- أبعد الطعام والشراب؛ لا تُشغّل عمالاً لديهم حساسية من المواد الكيميائية.
- راجع نشرة بيانات السلامة.

التخزين

- يُخزَّن في عبوته الأصلية المغلقة دون فتح، في مكان بارد وجاف.
- يُحمى من الصقيع.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا عند 25+…15+ °C.

التعبئة

- دلاء بلاستيكية محكمة الإغلاق 25 kg

إشعار قانوني

تستند الإيضاحات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى تقييمات ونتائج اختبارات أُجريت وفقاً للمعايير ذات الصلة، وهي معدّة لإرشاد القائمين على التطبيق. ونظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في النتائج تقع كلياً خارج نطاق سيطرتنا، فإن UNICA لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات منتجها، وتقتصر مسؤوليتها الوحيدة تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج في حالة وجود عيوب تصنيع. ولا تتحمل UNICA تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، ناشئ عن المادة أو عن تطبيقها. كما لا تتحمل UNICA بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن أي عيوب أو تعديلات أو تغيّرات في حالة الركيزة التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com