L'UNICFLOOR · إيبوكسي مائي الأساس

Aquasilk

100 2K

ورنيش تشريب إيبوكسي مائي الأساس – لامع / مطفأ

المظهر

شفاف

لامع أو مطفأ · حليبي في الحالة السائلة

1.03 g/cm³	27 %	2–4 ساعة	2 ساعة	7 m²/kg
الكثافة (20 °C)	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	جاف باللمس	عمر الخليط (Pot life)	معدل الفرد

وصف المنتج

AQUASILK 100 2K ورنيش تشريب / طبقة أساس إيبوكسي مائي الأساس ثنائي المكوّن، يجف بتشطيب شفاف تماماً بأي سماكة ويحافظ على ثبات لونه. سريع وسهل الاستخدام، مطابق لمتطلبات VOC ومتين، ويتميز بمقاومة عالية للبقع والأحماض والكتابة على الجدران والصدمات.

مجالات الاستخدام

- تشريب الأسطح الخرسانية الرطبة
- أرضيات متاجر جمالية بمظهر خرساني طبيعي
- تشريب وطلاء الحجر والخشب والألواح الوتدية وجدران الأساسات والبيارات

المزايا

- التصاق جيد بالخرسانة والحجر والخشب والمعدن والباركيه
- شفاف بأي سماكة وثابت اللون
- مقاومة جيدة للخدش وللمواد الكيميائية
- قابل لإعادة الطلاء بالأكيد وCR والإيبوكسي وPU
- تشطيب شفاف لامع أو مطفأ
- مقاوم للبقع
- اقتصادي وسهل التطبيق
- مائي الأساس – مطابق لمتطلبات VOC

الموقع في النظام

ورنيش إيبوكسي شفاف
AQUASILK 100 2K · 7 m²/kg
هذا المنتج

السطح الأساسي
خرسانة · حجر · خشب · معدن · باركيه

L'unicfloor إيبوكسي مائي الأساس
تشريب شفاف لأرضيات بمظهر طبيعي

البيانات الفنية (عند 20+ °C)

المظهر (سائل)	حليبي، بدون مواد مالئة	المعالجة الكاملة	7 أيام
التشطيب	شفاف لامع / مطفأ	عمر الخليط (Pot life)	2 ساعة
الكثافة (20 °C)	1.03 g/cm³	المعالجة	+5 °C حتى
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	27 %	معدل الفرد	7 m²/kg
جاف باللمس	2–4 ساعة	نسبة الخلط (وزناً)	67 : 33
فترة إعادة الطلاء	24 ساعة كحد أدنى – 48 ساعة كحد أقصى	مدة الصلاحية	12 شهرًا

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 — تحضير السطح
يجب أن يكون السطح نظيفاً وسليماً. أزل الأوساخ والطبقة الهشة والشحوم ومركبات المعالجة والمواد الغريبة بالكشط الميكانيكي؛ وبعد الحفر بالحمض، أزل الماء الحمضي والغبار بنفث الماء أو بالشفط.

02 — الخلط
اخلط الأساس والمصلّب بنسبة 33 : 67 وزناً، ثم أضف 10 % ماء. اخلط جيداً قبل الاستخدام وأثناءه.

03 — التطبيق
يُطبّق بالفرشاة أو الرولة.

04 — إعادة الطلاء
أعد الطلاء بعد 24 ساعة كحد أدنى و48 ساعة كحد أقصى. المعالجة الكاملة بعد 7 أيام.

نسبة الخلط (وزناً)

33 جزءًا	67 جزءًا
المصلّب	الأساس

33 جزءًا — 67 جزءًا

أضف 10 % ماء بعد خلط المكوّنات.

معدل الفرد
7 m²/kg
نظري – يعتمد على نفاذية السطح ومسامیته.

عمر الخليط (Pot life)
2 ساعة
عند 20 °C.

ظروف التطبيق
فوق 5 °C+
درجة حرارة السطح أعلى من نقطة الندى بـ 3 °C على الأقل.

هام: تجنّب استنشاق الأبخرة وملامسة الجلد أو العينين؛ وعند الملامسة اغسل جيداً بالماء.

التنظيف
- نظّف جميع أدوات التطبيق بماء الصنبور.

السلامة
- ارتدِ القفازات وأقنعة الوجه.
- راجع نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية.

التخزين
- يُخزَّن مغلقاً في أماكن داخلية جافة عند 35+…10+ °C.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

التعبئة
- 3.350 kg أساس + 1.650 kg مصلّب
- 13.4 kg أساس + 6.6 kg مصلّب
- في عبوات معدنية

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com