L'UNICFLOOR · إيبوكسي مائي الأساس

Aquasilk 100 AS

Basecoat 2K

طبقة أساس ملونة مانعة للانزلاق من الإيبوكسي المائي

اللون

ألوان RAL

مطفأ · مانع للانزلاق

1.20 g/cm³	73 %	2–4 ساعة	2 ساعة	3–4 m²/kg
الكثافة (20 °C)	نسبة المواد الصلبة (حجماً)	جاف باللمس	عمر الخليط (Pot life)	معدل الفرد

وصف المنتج

AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K طبقة أساس إيبوكسي ملونة مانعة للانزلاق، مائية الأساس وثنائية المكوّن. تعزز مقاومة الانزلاق على حواف المسابح والأسطح الرطبة والزلقة، وتُنشئ أرضيات جمالية مانعة للانزلاق، وبفضل مقاومتها للأشعة فوق البنفسجية تحافظ على ألوانها لفترة طويلة.

مجالات الاستخدام

- حواف المسابح
- الأسطح الرطبة والزلقة
- أرضيات ملونة جمالية مانعة للانزلاق

الموقع في النظام

طبقة نهائية شفافة (اختياري)
ورنيش PUD / أكريليك مائي

طبقة أساس مانعة للانزلاق — هذا المنتج
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

السطح الأساسي
خرسانة · حجر · خشب · معدن · باركيه

L'unicfloor إيبوكسي مائي الأساس
أسطح ملونة مانعة للانزلاق · حواف المسابح

المزايا

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية – ألوان تدوم طويلاً
- مانع للانزلاق
- قابل لإعادة الطلاء بورنيشات PUD والأكريليك المائية
- التصاق جيد بالخرسانة والحجر والخشب والمعدن والباركيه
- مظهر مطفأ
- مقاومة جيدة للخدش وللمواد الكيميائية
- اقتصادي وسهل التطبيق
- مائي الأساس – مطابق لمتطلبات VOC

البيانات الفنية (عند 20 °C+)

اللون	ألوان RAL	عمر الخليط (Pot life)	2 ساعة
الكثافة (20 °C)	1.20 g/cm³	المعالجة	حتى +5 °C
نسبة المواد الصلبة (حجماً)	73 %	معدل الفرد	3–4 m²/kg
جاف باللمس	2–4 ساعة	نسبة الخلط (وزناً)	80 : 20
فترة إعادة الطلاء	24 ساعة كحد أدنى – 48 ساعة كحد أقصى	مدة الصلاحية	12 شهرًا
المعالجة الكاملة	7 أيام		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01 تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وسليماً. أزل الأوساخ والطبقة الهشة والشحوم ومركبات المعالجة والمواد الغريبة بالكشط الميكانيكي؛ وبعد الحفر بالحمض، أزل الماء الحمضي والغبار بنفث الماء أو بالشفط.

02 الخلط

اخلط الأساس والمصلّب بنسبة 20 : 80 وزناً، ثم أضف 10 % ماء. اخلط جيداً قبل الاستخدام وأثناءه.

03 التطبيق

يُطبّق بالفرشاة أو الرولة.

04 إعادة الطلاء

أعد الطلاء بورنيشات PUD أو الأكريليك المائية بعد 24 ساعة كحد أدنى و48 ساعة كحد أقصى. المعالجة الكاملة بعد 7 أيام.

نسبة الخلط (وزناً)



80 جزءًا	20 جزءًا
الأساس (ملوّن)	المصلّب

أضف 10 % ماء بعد خلط المكوّنات.

معدل الفرد
3–4 m²/kg
نظري – يعتمد على نفاذية السطح ومسامیته.

عمر الخليط (Pot life)
2 ساعة
عند 20 °C.

ظروف التطبيق
فوق 5+ °C
درجة حرارة السطح أعلى من نقطة الندى بـ 3 °C على الأقل.

هام: تجنّب استنشاق الأبخرة وملامسة الجلد أو العينين؛ وعند الملامسة اغسل جيداً بالماء.

التنظيف

- نظّف جميع أدوات التطبيق بماء الصنبور.

السلامة

- ارتدِ القفازات وأقنعة الوجه.
- راجع نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج للتداول الآمن والصحة والسلامة المهنية.

التخزين

- يُخزَّن مغلقاً في أماكن داخلية جافة عند 35+ °C...10+.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

التعبئة

- 4 kg أساس + 1 kg مصلّب
- 16 kg أساس + 4 kg مصلّب
- في عبوات معدنية

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com