СТЕННИ ПОКРИТИЯ · АКРИЛ

Acrocoat Tie Coat

Акрилен грунд и свързващ слой за вътрешно / външно приложение

ЦВЯТ
Цветове по RAL
грунд / свързващ слой

1,68 g/cm³	68 %	2 ч	8 ч	8–9 m²/l
Плътност на сместа (20 °C)	Сухо вещество (тегловно)	Повърхностно сухо (20 °C)	Пълно изсъхване (20 °C)	Покривност, 1 слой

Описание на продукта

ACROCOAT е грунд и свързващ слой на основата на акрилен полимер за вътрешни и външни стени от мазилка, гипс и бетон. Нанася се преди **WALLCOAT 363** или **UNICOAT SILICON 616** за най-добра покривност.

Области на приложение

- Повърхности от мазилка, гипс и бетон
- Вътрешни и външни стени
- Грунд преди **WALLCOAT 363** и **UNICOAT SILICON 616**

Предимства

- Лесно нанасяне
- Добра адхезия към основата
- Бързо съхне
- Подобрява покривността на финишния слой

Място в системата

Финишен слой за стени
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Грунд / свързващ слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Основа
Мазилка · гипс · бетон (C25, ≥ 21 дни)

Система за стенни покрития

Грунд за вътрешните и външните стенни бои на Unica

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове по RAL**	Пълно изсъхване (20 °C)	**8 ч**
Плътност на сместа (20 °C)	**1,68 g/cm³**	Разреждане	**20 % чешмяна вода**
Сухо вещество	**43 % обемно · 68 % тегловно**	Покривност	**8–9 m²/l на слой**
Темп. на основата и въздуха	**от +10 °C до +35 °C**	Интервал между слоевете (20 °C)	**мин. 1 ч**
Повърхностно съхнене (20 °C)	**2 ч**	Срок на годност	**12 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Нов бетон / мазилка: C25 или мин. дозировка 350, втвърдени ≥ 21 дни. Отстранете замърсяванията и праха; изстържете стари, варосани или напукани слоеве и избършете с вода.

02

Ремонти

Поправете пукнатините, повредените участъци и неравностите с акрилен кит или циментов разтвор.

03

Нанасяне

Разредете с 20 % чешмяна вода и нанесете. Изчакайте поне 1 ч между слоевете при 20 °C.

04

Финишен слой

Нанесете **WALLCOAT 363** или **UNICOAT SILICON 616** върху **ACROCOAT**.

Условия на нанасяне
+10 °C – +35 °C
Температура на основата и въздуха.

Покривност
8–9 m²/l
Теоретичен, един слой.

Разреждане
20 %
Чешмяна вода.

Важно: за най-добра покривност на стените винаги нанасяйте ACROCOAT преди WALLCOAT 363 или UNICOAT SILICON 616.

Опаковка

- Пластмасови кутии по 20 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитен от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +15...+25 °C.

Безопасност

- По време на нанасяне носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода – не с разтворители; при поглъщане потърсете лекарска помощ.
- Дръжте храни и напитки далеч от работната зона; не допускайте работници, алергични към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с чешмяна вода, преди материалът да изсъхне.
- Изсъхнал материал: само механично отстраняване (изстъргване, шлайфане).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com