ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Acrylic Primer 367-28

Грунд на база 100 % чист акрилен латекс за асфалтови основи

1,06 g/cm³	28 %	30 мин	мин. 2 ч	0,150 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Теор. разход

Описание на продукта

ACRYLIC PRIMER 367-28 е адхезионен грунд, който свързва асфалтовата основа с изравняващия слой на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T**.

Характеристики на продукта

- Грунд на база 100 % чист акрилен латекс за асфалтови основи.
- Нанася се върху непокрит асфалт преди **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** или **PAVERCOAT 43 2K**.

Предимства

- Готов за употреба
- Продукт с 0 ЛОС
- Лесно нанасяне
- Нанася се чрез пръскане
- Бързо съхнене

Място в системата

Финишен слой
Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветен слой
Серия PRECOAT 367-200

Амортизиращи слоеве
Серия UNIRUBBER

Изравняващ слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунд
ACRYLIC PRIMER 367-28 — ТОЗИ ПРОДУКТ

Основа
Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Плътност (прибл.)	1,06 g/cm³	Теоретичен разход	0,150 kg/m² (1 слой)
Сухо вещество (тегловно)	28 %	Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Сухо на допир	30 мин	Срок на годност	12 месеца
Интервал до следващ слой	минимум 2 ч		

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02

Нанасяне

Готов за употреба – без специална подготовка. Нанася се с валяк, четка или пръскане върху непокрит асфалт.

03

Следващи слоеве

Продължете с **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** или **PAVERCOAT 43 2K**.

Условия на нанасяне

+14 °C – +35 °C

Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход

0,150 kg/m²

Теоретичен разход за 1 слой в зависимост от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка

- Полиетиленови варели по 50 kg
- Стоманени варели по 180 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com