ДЕКОРАТИВНИ ПОДОВЕ · PU / АКРИЛ НА РАЗТВОРИТЕЛНА ОСНОВА

Acrylic PU Hybrid Matt Clear Coat 2K

Матов прозрачен хибриден акрил-полиуретанов лак на разтворителна основа

ВИД
Прозрачен
матов · прибл. 8 GU при 60°

1,00 g/cm³	48,5 %	45–60 мин	прибл. 8 GU	0,130 l/m²
Плътност на сместа (20 °C)	Сухо вещество (тегловно)	Жизнеспособност (20 °C)	Гланц при 60°	Разход на слой

Описание на продукта

ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K е двукомпонентен матов прозрачен финишен лак на основа на алифатна полиуретанова / акрилна смола. Образува UV-устойчив, хигиеничен защитен филм върху бетонни, микробетонни, дървени и керамични подове.

Области на приложение

- Финишен слой за бетонни, микробетонни, дървени и керамични подове
- Декоративен финишен слой
- Финишен слой за повърхности, постоянно във вода

Предимства

- Матова защитна система
- UV-устойчив – алифатен PU / акрил
- Издръжлив върху повърхности във вода
- Висока устойчивост на раздиране
- Устойчив на почистващи препарати, основи и слаби киселини
- Отлична влагоустойчивост
- Airless, валяк или четка
- Създава хигиенични повърхности

Място в системата

Матов прозрачен финиш — ТОЗИ ПРОДУКТ
ACRYLIC PU HYBRID MATT CLEAR COAT 2K · 0,130 l/m²

Декоративен слой
Микроцимент / микробетон

Основа
Бетон · дърво · керамика

Декоративни подови покрития

Матова прозрачна защита за минерални, дървени и керамични подове

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Компонент A	**Акрилна хибридна смола (алифатна)**	Адхезия (откъсване)	**3,2 MPa**
Компонент B	**Алифатен изоцианат**	Вискозитет	**322 cP**
Цвят	**Прозрачен**	Температура на нанасяне	**от +10 °C до +30 °C**
Сухо вещество (тегловно)	**48,5 %**	Сухо на допир (20 °C)	**6 ч**
Жизнеспособност (20 °C)	**45–60 мин**	Пълно изсъхване (20 °C)	**24 ч**
Плътност на сместа (20 °C)	**1,00 g/cm³**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Гланц (60°)	**прибл. 8 GU**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е здрава, суха, равна, чиста, без прах и замърсявания. Шлайфайте покрития, по-стари от 72 ч; върху PU повърхности направете тест за адхезия. Основата ≥ 3 °C над точката на оросяване.

02

Смесване

Добавете компонент A към компонент B и смесвайте 3 мин, след това разбъркайте отново 1–2 мин.

03

Нанасяне

Валяк / четка: не разреждайте. Airless: разредете с 10 % **UP-005**. Нанасяйте при +15…+25 °C; при по-висока температура работете по-бързо.

04

Защита

Пазете прясното покритие от контакт с вода 8–10 ч.

Съотношение на смесване (обемно)



- **2,4 L** — Компонент A – акрилна хибридна смола
- **0,6 L** — Компонент B – алифатен изоцианат

2,4 L компонент A + 0,6 L компонент B (4 : 1 обемно).

Условия на нанасяне
+10 °C – +30 °C

Оптимална температура на нанасяне +15…+25 °C; основата поне 3 °C над точката на оросяване.

Жизнеспособност
45–60 мин

Време на желиране при +20 °C – по-кратко при по-високи температури.

Разход
0,130 l/m²

На слой – зависи от основата и метода на нанасяне.

Важно: разходът зависи от основата и метода на нанасяне. Пазете прясното покритие от вода 8–10 часа.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Съхранение

- Да се съхранява при +15...+35 °C.
- Продукт, съхраняван под +5 °C, трябва да се затопли преди употреба.
- Срок на годност: 12 месеца.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Препоръчва се използване на лични предпазни средства.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.