ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Acrylic Resurfacer 367-30

Концентриран изравняващ слой на база чист акрилен латекс

ЦВЯТ
Черен

1,12 g/cm³	36 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,450 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Теор. разход

Описание на продукта

ACRYLIC RESURFACER 367-30 е запълващ слой на база 100 % акрилен латекс, който се смесва на обекта с кварцов пясък и вода. Нанася се преди слоевете **PRECOAT**, **PAVERCOAT 43** и **UNIRUBBER** на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T**.

Характеристики на продукта

- Запълва кухините и прикрива профила на добавъчния материал в бетонни или асфалтови основи.
- Прави основата по-гладка и повишава ефективността на следващите слоеве **PRECOAT** или **UNIRUBBER**.
- Свързващо вещество от 100 % акрилен латекс – смесва се на обекта с кварцов пясък и вода.

Предимства

- Еластичен, с ниска плътност
- Лесно смесване на обекта
- Икономичен
- Лесно нанасяне

Място в системата

- **Финишен слой** — Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветен слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизиращи слоеве** — Серия UNIRUBBER
- **Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 — ТОЗИ ПРОДУКТ
- **Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основа** — Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Черен**
Плътност (прибл.)	**1,12 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**36 %**
Сухо на допир	**1–1½ ч**
Интервал до следващ слой	**минимум 3 ч**
Теоретичен разход	**0,450 kg/m² (1 слой, без пясък)**
Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Срок на годност	**12 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01
Подготовка на основата
Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02
Грундиране
Нанесете **ACRYLIC RESURFACER 367-30** след **ACRYLIC PRIMER 367-28** или **AQ PRIMER 2K**.

03
Смесване
Добавете кварцов пясък или кварц с подходяща фракция и чешмяна вода. Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

04
Нанасяне
Разнесете с гумена ракла с теоретичен разход 0,450 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER 367-30
- **40 kg** — Кварцов пясък / кварц (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Вода*

*Количеството вода може да варира според температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,450 kg/m²
Теоретична разходна норма на слой в зависимост от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка
- Полиетиленови варели по 60 kg
- Стоманени варели по 180 kg

Съхранение
- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност
- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.