ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Acrylic Resurfacer 367-43

Готов за употреба изравняващ слой на чиста акрилна основа

ЦВЯТ
Черен

1,55 g/cm³	68 %	20 мин	2 ч	0,600 kg/m²
Относително тегло (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Време между слоевете	Теор. разход

Описание на продукта

ACRYLIC RESURFACER 367-43 е запълващ и изравняващ материал на база 100 % чист акрил, който вече съдържа подходящо подбран кварцов пълнител. Запълва неравностите в бетонни или асфалтови основи, прикрива профила на добавъчния материал и изглажда повърхността.

Характеристики на продукта

- Запълващ / изравняващ материал на база 100 % чист акрил с кварцов пясък.
- Запълва неравностите в бетонни или асфалтови основи и прикрива профила на добавъчния материал.
- Изглажда бетонни или асфалтови основи.

Предимства

- Твърд и силно износоустойчив
- Готов за употреба продукт
- Лесно смесване на терена
- Лесно нанасяне
- Висока адхезия
- Съхне бързо
- Икономичен

Място в системата

- **Финишен слой** — Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветен слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизиращи слоеве** — Серия UNIRUBBER
- **Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-43 — ТОЗИ ПРОДУКТ
- **Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основа** — Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Черен**	Време между слоевете	**2 часа**
Относително тегло (прибл.)	**1,55 g/cm³**	Теоретичен разход	**0,600 kg/m² (1 слой)**
Сухо вещество (тегловно)	**68 %**	Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Сухо на допир	**20 минути**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете основата от масла, мръсотия, остатъци от разтвор, прах и други замърсявания.

02

Смесване

Съдържа подбран кварцов пълнител. При нужда добавете до 5 % чешмяна вода* и разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

03

Нанасяне

Нанесете с гумена ракла с теоретичен разход 0,600 kg/m² на слой.

Условия на нанасяне

+14 °C – +35 °C

Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход

0,600 kg/m²

Теоретичен разход на слой в зависимост от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от грапавостта на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне. Стойностите са определени в лабораторни условия върху бетон / асфалт за износващ пласт при препоръчаните съотношения на смесване. *При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Опаковка

- Пластмасови кофи по 20 kg
- Пластмасови бъчви по 60 kg

Съхранение

- Да се съхранява в неотворена оригинална опаковка в закрити, сухи складове при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не излагайте на слънце на открито.
- При студено време пазете от замръзване.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com