РЕМОНТНИ СИСТЕМИ · ЧИСТ АКРИЛ

Acrypatch 043

Латексна емулсия от чист акрил за ремонтни разтвори за бетон и асфалт

ВИД
Прозрачен
светъл, твърд филм

39 ± 1 %	1,03 g/cm³	< 400 mPa·s	8–9	2–3 cm
Сухо вещество (EN ISO 3251)	Плътност (20 °C)	Вискозитет (25 °C)	pH (25 °C)	Дълбочина на ремонта

Описание на продукта

ACRYPATCH 043 е емулсия на основата на латекс от чист акрил, 100 % съвместима с цимент. Повишава химическата и механичната устойчивост на ремонтите по бетон / асфалт и на циментовите продукти.

Приложение на продукта

- Ремонт на малки локални участъци, пукнатини и повреди с дълбочина до 2–3 cm
- Ремонтни разтвори с цимент, кварцов пясък и вода
- Добавка към готови циментови смеси за химическа и механична устойчивост

Предимства

- 0 ЛОС
- Отлична повърхностна твърдост
- Съвместим с пълнители
- Бързо съхнене
- Устойчив на надраскване
- Отлична устойчивост на обезцветяване
- Лесно нанасяне

Място в системата

Покритие за корт / под
Акрилна система за покритие

Ремонтен разтвор — ТОЗИ ПРОДУКТ
ACRYPATCH 043 · свързващо за ремонтен разтвор

Грунд
ACRYLIC PRIMER 367-28 (асфалт) · AQ PRIMER 2K (бетон)

Основа
Асфалт / бетон

Ремонт на повърхности

Циментов ремонтен разтвор, модифициран с акрил

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Сухо вещество	**39 ± 1 % (EN ISO 3251)**	Вид	**Прозрачен, светъл, твърд**
pH (25 °C)	**8–9 (ISO 976)**	Дълбочина на ремонта	**до 2–3 cm**
Вискозитет (25 °C)	**< 400 mPa·s (EN ISO 2555)**	Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Плътност (20 °C)	**1,03 g/cm³ (ISO 8962)**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете основата от масла, замърсявания, прах и други примеси.

02

Грундиране

Преди ремонта грундирайте асфалта с **ACRYLIC PRIMER 367-28**, а бетона – с **AQ PRIMER 2K**.

03

Смесване

Смесете 17 kg **ACRYPATCH 043** със 70 kg кварцов пясък (0,1–0,3 mm), 3 kg портланд цимент и чешмяна вода при нужда.

04

Нанасяне

Запълнете локалните повреди, пукнатини и дефекти с дълбочина до 2–3 cm с ремонтния разтвор.

Ремонтен разтвор (тегловно)



- **17 kg** — ACRYPATCH 043
- **70 kg** — Кварцов пясък 0,1–0,3 mm
- **3 kg** — Портланд цимент

Добавете чешмяна вода при нужда. Стойностите са определени в лаборатория върху износващ асфалт при препоръчаното съотношение.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте под +14 °C или над +35 °C.

Дълбочина на ремонта
до 2–3 cm
Локални повреди, пукнатини и дефекти.

Разтвор
17 : 70 : 3
ACRYPATCH 043 : кварцов пясък : цимент.

Важно: при добавяне към готови циментови смеси определете дозировката чрез изпитване на съответните продукти.

Опаковка

- Полиетиленови торби по 50 kg
- Стоманени варели по 180 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната опаковка в закрити, сухи помещения при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- Да се пази от слънце и замръзване.

Безопасност

- Неопасен; не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромати.
- Вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com