РЕМОНТ · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Ремонтна емулсия на база акрилен латекс, 100 % съвместима с цимент

1,03 g/cm³	56 %	30 мин	мин. 2 ч	2–3 cm
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Дълбочина на ремонта

Описание на продукта

ACRYPATCH 367-C е съвместима с цимент емулсия от акрилен латекс за ремонт на пукнатини в бетонни и асфалтови настилки. Смесена с цимент, пясък и вода, се използва за ремонт на малки локални участъци, пукнатини и петна с дълбочина до 2–3 cm.

Характеристики на продукта

- Емулсия на база акрилен латекс, 100 % съвместима с цимент.
- Образува гъвкав ремонтен разтвор за бетон и асфалт.

Предимства

- Продукт с 0 ЛОС
- Лесно нанасяне
- Бързо съхнене
- Гъвкав

Място в системата

- **Финишен слой** — Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветен слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизиращи слоеве** — Серия UNIRUBBER
- **Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- **Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основа** — ACRYPATCH 367-C — ТОЗИ ПРОДУКТ

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Плътност (прибл.)	1,03 g/cm³	Дълбочина на ремонта	до 2–3 cm
Сухо вещество (тегловно)	56 %	Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Сухо на допир	30 мин	Срок на годност	12 месеца
Интервал до следващ слой	минимум 2 ч		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02

Грундиране

Непокрит асфалт: нанесете **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Непокрит бетон: нанесете **AQ PRIMER 2K** преди ремонта.

03

Смесване

Смесете **ACRYPATCH 367-C** с кварцов пясък, портландцимент и чешмяна вода до работна консистенция.

04

Ремонт

Запълнете малки локални участъци, пукнатини и петна с дълбочина до 2–3 cm.

Ремонтен разтвор – съотношение (тегловно)



- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Кварцов пясък (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Портландцимент

Добавете чешмяна вода до работна консистенция.

Условия на нанасяне

+14 °C – +35 °C

Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Дълбочина на ремонта

2–3 cm

За малки локални участъци, пукнатини и петна в бетонни или асфалтови настилки.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка

- Полиетиленови варели по 50 kg
- Стоманени варели по 180 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com