ПЪТНА МАРКИРОВКА · АКРИЛ НА ВОДНА ОСНОВА

Acrytrack WB

Бързосъхнеща боя на водна основа за пътна маркировка

ЦВЕТОВЕ

Бял · сигнално жълт

ултраматово покритие

1,62 g/cm³	72 %	10 мин	> 85 %	2,5–3 m²/l
Плътност (25 °C)	Сухо вещество (тегловно)	Без полепване (25 °C)	Слънчева отразителна способност (бял)	при 400 µm мокър филм

Описание на продукта

ACRYTRACK WB е предназначена за маркиране на линии навсякъде, където се изисква бързо съхнене. Формулирана за висока износоустойчивост, максимално отражение и отлична атмосферна устойчивост, тя се представя наравно или по-добре от конвенционалните бои на разтворителна основа, с лекотата на боя на водна основа.

Области на приложение

- Пътища
- Пешеходни пътеки
- Паркинги
- Летища

Предимства

- Лесно нанасяне
- Добра адхезия, бързо съхнене
- Цветовете не избледняват
- Хидрофобна, водоотблъскваща
- Висока устойчивост на замърсяване
- Ниско съдържание на ЛОС

Място в системата

Пътна маркировка
ACRYTRACK WB · 400 µm мокър филм
ТОЗИ ПРОДУКТ

Основа
Втвърден битум / напълно втвърден бетон

Пътна маркировка

Алтернатива на водна основа на боите с разтворител

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цветове	**Бял, сигнално жълт**	Пълно изсъхване (20 °C)	**1 ч**
Плътност (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Теоретична покривност	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) при 400 µm мокър филм**
Сухо вещество (тегловно)	**72 %**	Гланц	**Ултраматов**
Темп. на основата и въздуха	**от +10 °C до +35 °C**	Слънчева отразителна способност (бял)	**> 85 %**
Без полепване (25 °C)	**10 мин**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата да е суха или леко влажна, без замърсявания, прах, циментово мляко, мазнини и масла. Не боядисвайте мек битум; изчакайте новият битум да се втвърди, а новият бетон – да узрее напълно.

02

Разбъркване

Разбъркайте добре с широка плоска бъркалка, достигаща дъното на съда. Доставя се готова за употреба – добавянето на вода значително удължава времето до липса на полепване.

03

Нанасяне

Нанася се с безвъздушен или конвенционален пистолет; малки площи – с четка. Нанасяйте с препоръчаната дебелина на филма за максимална трайност.

04

Натоварване

Поема движение след 7–10 мин при нормални летни условия; ниска температура, висока влажност или безветрие удължават съхненето.

Условия на нанасяне
мин. +10 °C
Въздух и основа; без дъжд, роса или слана до пълното изсъхване.

Пускане в експлоатация
7–10 мин
Нормални летни условия при препоръчаната дебелина на филма.

Покривност
2,5–3 m²/l
При 400 µm дебелина на мокрия филм.

Важно: не нанасяйте, ако преди пълното изсъхване на боята е вероятен дъжд, роса или слана. Не съхранявайте съдовете на пряко слънце.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Пластмасови кутии по 20 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитен от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +15...+35 °C.

Безопасност

- По време на нанасяне носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода – не с разтворители; при поглъщане потърсете лекарска помощ.
- Дръжте храни и напитки далеч от работната зона; не допускайте работници, алергични към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с чешмяна вода, преди материалът да изсъхне.
- Изсъхнал материал: само механично отстраняване (изстъргване, шлайфане).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.