ГРУНДОВЕ ЗА БЕТОН · ЧИСТ АКРИЛ

AC 4346

Импрегниращ грунд за бетон от чист акрил

ВИД
Прозрачен
проникващ грунд

1,02 g/cm³	28 %	30 мин	мин. 2 ч	0,150 kg/m²
Относително тегло	Сухо вещество (тегловно)	Сухо на допир	Междуслоен интервал	Разход, 1 слой

Описание на продукта

AC 4346 е грунд на основата на чист акрилен полимер, който бързо прониква в капилярните пори на бетонните подове и създава отлична повърхност за сцепление на следващите слоеве.

Области на приложение

- Импрегниране на бетонни подове
- Адхезионен грунд под акрилни и декоративни покрития
- Грундиране на бетон и мазилка преди структурни покрития

Предимства

- Готов за употреба
- 0 ЛОС
- Пистолет, валяк или четка
- Бързо съхнене
- Отлична повърхност за сцепление
- Съдържа добавки забавители на горенето

Място в системата

Следващо покритие
Акрилна / декоративна система

Импрегниращ грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Основа
Бетон – чист, без масла и прах

Грундиране на бетон

Проникващ адхезионен грунд от чист акрил

Технически данни (при +20 °C)

Свързващо вещество	**Чист акрилен полимер**
Относително тегло (20 °C)	**прибл. 1,02 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**28 %**
ЛОС	**0**
Сухо на допир (20 °C)	**30 мин**

Междуслоен интервал	**мин. 2 ч**
Теоретичен разход	**0,150 kg/m² (1 слой)**
Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Срок на годност	**12 месеца**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете бетона от масла, замърсявания, остатъци, прах и други примеси.

02

Подготовка

Готов за употреба – не се изисква специална подготовка.

03

Нанасяне

Нанася се с валяк, четка или пистолет. При пръскане едновременно преваляйте за равномерно разпределение.

04

Следващ слой

Следващ слой след минимум 2 ч при 20 °C.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,150 kg/m²
Теоретичен, 1 слой – зависи от порьозността и техниката.

Сухо на допир
30 мин
Следващ слой след мин. 2 ч.

Важно: разходът може да варира според порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка

- Метални кутии по 20 kg
- Пластмасови варели по 60 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната опаковка в закрити, сухи помещения при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- Да се пази от слънце и замръзване.

Безопасност

- Неопасен; не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромати.
- Съдържа добавки забавители на горенето.
- Вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com