ЗАЩИТА НА БЕТОН И КАМЪК · АКРИЛ

AC 75 1K

Еднокомпонентен акрилен защитен лак за бетон

ВИД
Прозрачен
безцветен защитен филм

28 %	22 с	4–6 ч	6 ч	0,150–0,200 kg/m²
Сухо вещество (тегловно)	Вискозитет (чаша на Форд 4)	Време за съхнене (20 °C)	Интервал до следващ слой (20 °C)	Разход

Описание на продукта

AC 75 1K е прозрачно защитно покритие на основата на акрилна смола. Запечатва бетон, камък и подобни повърхности срещу вода, прах и влага и ги предпазва от атмосферни корозионни въздействия.

Области на приложение

- Защита от вода, прах и влага на бетон, камък, травертин, керамика и подобни повърхности – на закрито и открито
- Защита на бетонни и каменни конструкции от атмосферна корозия
- Водоотблъскващ, UV-защитен слой върху фундаментни стени при ново строителство и ремонт
- Покриване на терацо, стъкло и стъклени изделия

Предимства

- Лесно нанасяне
- Не задържа прах и замърсявания
- Защитава от прах, дъжд и сажди
- Бързо съхнене – спестява време
- UV устойчив
- Лесно почистване, антибактериален, без прах
- Минимизира проникването на вода
- Еластичен – не се напуква
- Добра адхезия към подготвени основи
- Хоризонтални и вертикални повърхности

Място в системата

Transparent sealer — ТОЗИ ПРОДУКТ
AC 75 1K · 2–3 слоя

Substrate
Бетон · камък · травертин · керамика · терацо

Защита на повърхности

Прозрачен лак за минерални основи · закрито и открито

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Прозрачен**	Пълно изсъхване (20 °C)	**24 ч**
Сухо вещество (тегловно)	**28 %**	Интервал до следващ слой (20 °C)	**6 ч**
Вискозитет (чаша на Форд 4)	**22 с**	Адхезия (откъсване)	**1,7 MPa**
Температура на нанасяне	**от +15 °C до +35 °C**	Разход	**0,150–0,200 kg/m²**
Време за съхнене (20 °C)	**4–6 ч**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Новият бетон и циментовата мазилка трябва да отлежат ≥ 21 дни. Отстранете остатъци от разтвор, стара боя, замърсявания и прах чрез леко бластиране, изстъргване или четкане; обезмаслете; при нужда неутрализирайте. Основата трябва да е напълно суха.

02

Смесване

Разбъркайте в чист съд с нискооборотен електрически миксер (макс. 300 об/мин) около 3 мин до хомогенност.

03

Нанасяне

Нанасяйте с валяк, четка или пистолет, за предпочитане на 2–3 слоя – първият слой образува много тънък филм върху попиващи основи.

04

Следващ слой

Изчакайте 6 ч между слоевете при 20 °C. Пълно изсъхване след 24 ч.

Условия на нанасяне
+10 °C – +30 °C
Не нанасяйте при дъжд или вятър. На закрито осигурете проветряване.

Разход
0,150–0,200 kg/m²
Теоретичен – зависи от попиваемостта и грапавостта на основата и от системата.

Брой слоеве
2–3 слоя
Препоръчват се, тъй като първият слой се попива.

Важно: продуктът е готов за употреба – никога не добавяйте разредител. Пазете прясното покритие от замръзване, дъжд и контакт с вода поне 24 ч.

Важни указания

- Нанасяйте само върху равни, правилно подготвени основи.
- Резките температурни спадове могат да направят повърхността матова или петниста – при големи разлики ден/нощ започвайте и завършвайте рано.
- При студено време приведете основата, материала и въздуха до условията на нанасяне.
- Каменните, керамичните, терацо и металните повърхности трябва да са без масла и замърсявания.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Метални кутии от 3,5 kg или 15 kg

Съхранение

- Съхранявайте неотворен в оригиналната запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитен от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +10...+35 °C.

Безопасност

- Осигурете проветряване в затворени помещения.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почиствайте всички инструменти веднага след употреба с Разредител UP-002.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.