ЛЕПИЛА ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ · АКРИЛ НА ВОДНА ОСНОВА

AD 2550 WB 1K

Универсално лепило на водна основа за еластични подови настилки

ВИД

Млечнобяла кремообразна паста

изсъхва прозрачно

0,98 g/cm³	46 %	40–50 мин	4–7 ч	200–450 g/m²
Относително тегло	Сухо вещество (тегловно)	Отворено време	Леко натоварване	Разход

Описание на продукта

AD 2550 WB 1K е универсално прозрачно акрилно лепило на водна основа за много от разпространените подови настилки. Може да се използва за мокро залепване върху попиващи основи или като контактно лепило върху непопиващи основи.

Област на приложение

- Мокетени плочи и рула
- Гумени подложки, акустични плочи и панели
- Текстилни и хартиени покрития и много други

Предимства

- Лесно нанасяне
- Удължено отворено време
- Отлично омокряне
- Оптимална начална лепливост
- Много ниско съдържание на ЛОС
- Готов за употреба

Място в системата

Подова настилка
Мокет · гума · акустични · текстил

Лепилен слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (маламашка)

Основа
Суха, равна, здрава замазка / бетон

Полагане на еластични настилки

Мокро или контактно залепване

Технически данни (при +20 °C)

Вид	**Млечнобяла кремообразна паста**
Относително тегло (20 °C)	**прибл. 0,98 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**46 %**
Изчакване преди полагане	**15–30 мин**
Отворено време	**40–50 мин**
Леко натоварване	**след 4–7 ч**
Пълно втвърдяване	**24–48 ч**
Разход – зъбчата маламашка (V)	**прибл. 250–450 g/m²**
Разход – валяк	**прибл. 200 g/m²**
Влажност на основата	**макс. 2–2,5 % (циментова) · 0,5 % (гипсова)**
Срок на годност	**12 месеца**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата да е втвърдена ≥ 21 дни, суха, равна, здрава, без прах, пукнатини, боя, восък, масла и следи от гипс. Без капилярна влага – при нужда положете пароизолация.

02

Нанасяне

Разбъркайте в кофата и разнесете с подходяща V-образна зъбчата маламашка; за тънки стенни или текстилни покрития може да се ползва валяк с дълъг косъм.

03

Мокро залепване

При попиващи основи изчакайте 20–30 мин, положете настилката в мокрото лепило, избягвайте въздушни мехури и притиснете добре с валяк или ръчно.

04

Контактно залепване

При непопиващи основи оставете филма да изсъхне до равномерна жълтеникаво-прозрачна лепливост (прибл. 40–50 мин) преди полагане.

Отворено време
40–50 мин
По-кратко при по-висока температура и по-ниска влажност.

Разход
250–450 g/m²
С маламашка; прибл. 200 g/m² с валяк.

Леко натоварване
след 4–7 ч
Пълно втвърдяване след 24–48 ч.

Важно: нанасяйте само толкова лепило, колкото може да се покрие в рамките на отвореното време. Върху непопиващи основи нанасяйте мин. 1 mm. Проветрявайте добре закритите помещения.

Опаковка

- Пластмасови кутии по 15 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната опаковка в закрити, сухи помещения при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- Да се пази от слънце и замръзване.

Безопасност

- Неопасен след втвърдяване; не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромати.
- Може да причини кожна сенсибилизация – избягвайте контакт с очите и кожата.
- Носете защитно облекло, очила, ръкавици и маска.
- Вижте ИЛБ.

Почистване

- Мокро лепило: почистете настилките, инструментите, ръцете и дрехите с чешмяна вода.
- Изсъхнало лепило: спирт или подходящ разтворител.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com