ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА БЕТОН · ACRYFLEX-T

AQ Primer 2K

Двукомпонентен епоксиден бариерен грунд за бетон

ЦВЯТ

Прозрачен кехлибарен

1,05 g/cm³	99 %	900 cPs	40–50 мин	0,300 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Вискозитет	Време на желиране	Теор. разход

Описание на продукта

AQ PRIMER 2K е двукомпонентен грунд на база феналкаминова епоксидна смола за употреба при околна температура. Предназначен е за нанасяне върху млад бетон като грунд или грунд-импрегнатор – за разлика от традиционните импрегнатори не е необходимо да се отстранява преди по-нататъшна обработка. Отговаря на изискването на ASTM 309 (макс. загуба на вода 0,055 kg/m²) за мембранообразуващ състав за бетон и е силно препоръчителен за акрилни тенис кортове върху бетонна основа.

Предимства

- Отлична адхезия към млад бетон
- Бързо пускане в експлоатация
- Лесно се смесва
- Нисък вискозитет – отлично проникване в бетона
- Отговаря на ASTM 309 като мембранообразуващ състав
- Нетоксичен и некорозивен
- Кратко време за съхнене
- Ниско съдържание на ЛОС
- Нанасяне с четка, валяк или пръскане
- Добро втвърдяване в дълбочина
- Лесно почистване
- Устойчив на влага при втвърдяване

Място в системата

Финишен слой
Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветен слой
Серия PRECOAT 367-200

Амортизиращи слоеве
Серия UNIRUBBER

Изравняващ слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунд
AQ PRIMER 2K — ТОЗИ ПРОДУКТ

Основа
Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Област на приложение

- Грунд / импрегнатор за млад бетон
- Грунд за нов или съществуващ бетон
- Мембранообразуващ състав за бетон
- Покрития в контакт с питейна вода
- Антикорозионна защита

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Прозрачен кехлибарен**
Плътност (прибл.)	**1,05 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**99 %**
Вискозитет	**900 cPs**
Време на желиране	**40–50 мин**

Интервал до следващ слой	**максимум 16 ч**
Теоретичен разход	**0,300 kg/m² (1 слой)**
Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Новият бетон трябва да отлежи 21 дни. Отстранете дефектите и пукнатините; почистете прах, мръсотия, плесен, отпадъци и ронливи частици. Ремонтираните места трябва да са равни и гладки.

02

Смесване

Смесете компонент A и компонент B в посоченото съотношение.

03

Нанасяне

Излейте върху бетона и разнесете с гумена ракла или валяк.

04

Втвърдяване

За по-добра адхезия изчакайте повърхността да стане суха на допир преди следващия слой. Следващият слой – до макс. 16 ч.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **13,35 kg** — AQ PRIMER 2K – Компонент A
- **6,65 kg** — AQ PRIMER 2K – Компонент B

Условия на нанасяне

+14 °C – +35 °C

Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход

0,300 kg/m²

Теоретична разходна норма на слой в зависимост от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка

- 13,35 kg основа (A) + 6,65 kg втвърдител (B) в метални кутии

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- След втвърдяване не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com