ХИДРОИЗОЛАЦИЯ · СТИРЕН-АКРИЛ

LTM 160

Еластично стирен-акрилно хидроизолационно покритие на водна основа

ЦВЯТ
Бял
други цветове по заявка

1,32 kg/l	прибл. 63 %	277 %	2 ч	мин. 2,0 kg/m²
Плътност (20 °C)	Сухо вещество	Относително удължение при скъсване	Без лепливост	Разход на покриви

Описание на продукта

LTM-160 е еднокомпонентно еластично хидроизолационно покритие на водна основа от стирен-акрилни съполимери. Премоства пукнатини и фуги и хидроизолира покриви, басейни, комини и тераси.

Приложение

- Премостване на пукнатини и фуги
- Защита и хидроизолация на покриви
- Басейни, комини и тераси
- Върху бетон, асфалт, цинк-алуминий, пръскана полиуреа и плочки

Предимства

- Водонепропускливо – поема разширение и свиване
- Силно еластично, без напукване
- Отлична устойчивост на UV и атмосферни влияния
- Лесно нанасяне
- Отлична адхезия към много основи
- На водна основа, 0 ЛОС
- Нетоксично и негоримо
- Със или без армираща мрежа

Място в системата

Хидроизолационни слоеве — ТОЗИ ПРОДУКТ
LTM-160 · 2 неразредени слоя

Стъклофибърна мрежа (по избор)
Вградена в първия слой, застъпване 3–5 cm

Грундов слой
LTM-160, разреден 4 : 1 с вода

Основа
Бетон · асфалт · Zn-Al · полиуреа · плочки

Течно нанасяна хидроизолация

Еластична акрилна мембрана за покриви и тераси

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Тип	Дисперсия от стирен-акрилен съполимер	Пълно втвърдяване	4–5 ч
Форма	Тиксотропна пастообразна течност	Относително удължение при скъсване	277 %
Цвят	Бял	Якост на опън	мин. 9,92 kg/cm²
Плътност (20 °C)	прибл. 1,32 kg/l	Ударна устойчивост	> 500 mm
Сухо вещество	прибл. 63 %	Съхнене на грунда до следващ слой	мин. 12 ч
Без лепливост	2 ч	Срок на годност	12 месеца

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста, суха, без мазнини, масла и слабо закрепени частици. Разбъркайте **LTM-160** до хомогенност.

02

Грундов слой

Разредете 4 части **LTM-160** с 1 част вода (тегловно) и нанесете с четка или валяк. Оставете да съхне поне 12 ч.

03

Хидроизолационни слоеве

Нанесете два неразредени слоя с четка, вълнен валяк или безвъздушен пистолет; оставете всеки слой да изсъхне напълно.

04

Армиране

При нужда вградете стъклофибърна мрежа в пресния първи слой (застъпване 3–5 cm) и покрийте с втория слой.

Разреждане на грунда (тегловно)

4 части	1 част

- **4 части** — LTM-160
- **1 част** — Вода

Разрежда се само грундовият слой – следващите слоеве се нанасят неразредени.

Покриви
мин. 2,0 kg/m²
На два или повече слоя.

Вертикални повърхности
1,0 kg/m²
0,83 l/m², нанесени на два слоя.

Интервал между слоевете
мин. 12 ч
След грундовия слой; всеки слой трябва да е напълно сух.

Важно: посочените разходни норми са приблизителни и теоретични; оставете всеки слой да изсъхне напълно преди следващия.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Пластмасови кутии по 20 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната запечатана опаковка на хладно и сухо място.
- Да се пази от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +15...+25 °C.

Безопасност

- Носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода – не с разтворители.
- Дръжте храни и напитки далеч; не допускайте работници, алергични към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с чешмяна вода, преди материалът да изсъхне.
- Изсъхнал материал: само механично почистване (изстъргване, шлайфане).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.