КАМЕНЕН КИЛИМ · ПОЛИАСПАРТИК

Lunicfloor SC 200 2K

UV-устойчиво полиаспартно свързващо вещество за каменни килими

ВИД
Прозрачен
UV-устойчиво свързващо вещество

100 %	20–30 мин	4–6 ч	7 дни	94 : 6
Сухо вещество	Жизнеспособност	Време за съхнене	Пълно втвърдяване	Гранули : свързващо (тегл.)

Описание на продукта

LUNICFLOOR SC 200 2K е специално разработена двукомпонентна полиаспартна смолна система без разтворители, с висока UV устойчивост. Тя е предпочитаното свързващо вещество за каменни килими от кварцови минерали и подобни каменни пълнители.

Области на приложение

- Каменни килими с кварц и подобни каменни пълнители
- Пешеходни алеи
- Велосипедни алеи
- Външни подови настилки, изискващи водопропускливост

Предимства

- Висока UV устойчивост
- Без разтворители – 100 % сухо вещество
- Предпочитано свързващо за кварцови каменни килими
- За водопропускливи външни настилки

Място в системата

Каменен килим — LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 части на 94 части гранули — ТОЗИ ПРОДУКТ

Пълнител
Кварцови / каменни гранули 2–4 mm

Основа
Здрава, подготвена основа

Системи каменен килим

Настилки с кварц и каменен пълнител · водопропускливи

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят – компонент A	**Прозрачен, леко жълтеникав**	Сухо вещество	**100 %**
Цвят – компонент B	**Прозрачен, безцветен**	Съотношение на смесване (тегловно)	**60 A : 40 B**
Плътност A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**	Вискозитет на сместа	**1000 ± 200 mPa·s**
Плътност B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**	Жизнеспособност	**20–30 мин**
Вискозитет A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**	Време за съхнене	**4–6 ч**
Вискозитет B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**	Пълно втвърдяване	**7 дни**

Начин на нанасяне

01

Смесване

Претеглете компонент B върху компонент A и смесвайте 1–2 мин.

02

Пълнител

Добавете сместа към кварцов камък или пълнител с подходяща фракция и смесвайте на ниски обороти 2–3 мин до хомогенност.

03

Нанасяне

Нанасяйте с лек натиск с плоска маламашка или шпатула. Не допускайте контакт на разредители или разтворители със сместа смола–пълнител.

04

Време за работа

Сместа се загрява – нанесете в рамките на 20–25 мин. Пригответе само количество, което може да се използва изцяло.

Съотношение на смесване (тегловно)

60 части | **40 части**

- **60 части** — Компонент A
- **40 части** — Компонент B

Каменен килим: 94 части каменни гранули 2–4 mm : 6 части LUNICFLOOR SC 200 тегловно.

Оптимална температура
+15 °C – +25 °C
Оптимална температура на нанасяне за LUNICFLOOR SC 200.

Разход
94 : 6
Каменни гранули 2–4 mm : свързващо, тегловно.

Време за работа
20–25 мин
След смесване – смолната система се загрява.

Важно: никога не използвайте вода или алкохолни разтворители за почистване на невтвърден материал.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Кофи 20 kg
- Варели 200 kg по заявка

Съхранение

- Да се съхранява в оригинална неотворена опаковка в затворени, сухи помещения при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- Пазете от слънце и замръзване.

Безопасност

- Не е опасен; не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромат.
- Вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Почистване

- Почиствайте инструментите за многократна употреба внимателно с подходящи разтворители (напр. бутилацетат) преди втвърдяване.
- Никога не използвайте вода или алкохолни разтворители върху невтвърден материал.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.