ГРУНДОВЕ · АДХЕЗИОНЕН ГРУНД

L'unicbond Ultra

Адхезионен грунд за непорьозни силикатни, стъклени и метални повърхности

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	прибл. 1 ч	мин. +15 °C	Без разтворители
Разход	Добив	Съхнене (20 °C, 50 % отн. вл.)	Темп. на пода и материала	Не образува филм

Описание на продукта

L'UNICBOND ULTRA е адхезионен грунд, разработен за непорьозни силикатни основи като керамични плочки и полиран камък, както и за стъкло и метал. Препоръчва се преди нанасяне на покрития UNICA PUD, PU и епоксидни.

Област на приложение

- Гранит
- Акрилни плочки
- Глазирани керамични плочки
- Стъклени и метални основи
- Преди покрития UNICA PUD, PU и епоксидни

Предимства

- Без разтворители
- Лесно нанасяне
- Не образува филм
- Активира непорьозни повърхности

Място в системата

Покритие
Система UNICA PUD · PU · епоксид

Адхезионен грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Основа
Керамични плочки · полиран камък · стъкло · метал

Ремонт върху плочки

Адхезионен мост върху непорьозни повърхности

Технически данни (при +20 °C)

Разход	**прибл. 30–40 ml/m²**
Добив	**прибл. 25–40 m²/l**
Проходимост / следващ етап	**след прибл. 1 ч (20 °C, 50 % отн. вл.)**
Мин. темп. на пода и материала	**+15 °C**

Образуване на филм	**Няма**
Съдържание на разтворители	**Без разтворители**
Срок на годност	**6 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Отстранете всички остатъци от бетон, втвърдители, ронливи частици, замърсявания и органични остатъци (лак, препарати за поддръжка, масла, восък).

02

Почистване

Почистете основно и изплакнете с чиста вода – препоръчва се еднодискова машина 150 об/мин с PU пад за реновиране.

03

Нанасяне

Нанесете тънък равномерен слой с чист апликатор за полир, моп или валяк, така че цялата площ да е равномерно омокрена със затворен филм.

04

Покритие

След прибл. 1 ч проверете дали съхненето е пълно (и във фугите) и нанесете покритието веднага – дългите интервали намаляват активирането на повърхността.

Разход
30–40 ml/m²
Добив прибл. 25–40 m²/l.

Температура
мин. +15 °C
Под и материал по време на нанасяне и съхнене.

Съхнене
прибл. 1 ч
При 20 °C, 50 % отн. вл. с вентилация – по-дълго при студ, влага или слаба вентилация.

Важно: нанесете покритието веднага след съхненето – удължеият интервал между съхненето и запечатването може да намали активирането на повърхността.

Опаковка

- Полиетиленови бутилки по 5 kg

Съхранение

- Да се съхранява запечатан на закрито в сухи помещения при +15...+35 °C.
- Не оставяйте на открито, изложен на слънце.
- Срок на годност: 6 месеца от производството.

Безопасност

- Неопасен; не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромати.
- Съдържа добавки забавители на горенето.
- Вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com