L'UNICFLOOR · ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ НА ВОДНА ОСНОВА

Micro Primer WB 2K

Епоксиден грунд на водна основа за минерални повърхности

ВИД
Безцветен
прозрачен · мат

39,7 %	445 cP	60 мин	5 ч	0,080–0,100 kg/m²
Сухо вещество (тегловно)	Вискозитет	Жизнеспособност	Изчакване между слоевете	На слой · 30 µm сух филм

Описание на продукта

MICRO PRIMER WB 2K е прозрачен, разредим с вода двукомпонентен епоксиден грунд от ново поколение за вертикални и хоризонтални минерални повърхности на закрито. Има нисък вискозитет и високо проникване.

Област на приложение

- Декоративни покрития на минерална основа
- Камък, вар, мрамор, естествен или изкуствен камък
- Фугирана тухла
- Щампован бетон
- Бетонни повърхности

Предимства

- Бързо съхнене
- Ниско ЛОС – макс. 50 g/l
- Висока адхезия
- Матово покритие
- Нетоксичен, без мирис
- Валяк, четка или безвъздушно пръскане

Място в системата

Прозрачен финишен слой
PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K

Грунд ТОЗИ ПРОДУКТ
MICRO PRIMER WB 2K · 0,080–0,100 kg/m²

Основа
Минерални повърхности · камък · тухла · бетон

Декоративна система на водна основа

Грунд под прозрачни финиши PUD WB

Повърхностите, грундирани с MICRO PRIMER WB 2K, трябва да се покрият с PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Безцветен**
Относително тегло	**A: 1,06 · B: 1,05 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**39,7 %**
Вискозитет	**445 cP**
Жизнеспособност	**прибл. 60 мин**
Теоретичен разход	**0,080–0,100 kg/m² (1 слой, 30 µm)**
Изчакване между слоевете	**5 ч**

Температура на нанасяне	**от +10 °C до +35 °C**
Пускане в експлоатация	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Пълно втвърдяване	**7 дни**
Съотношение на смесване	**1 : 1**
ЛОС	**макс. 50 g/l (лимит на ЕС 140 g/l)**
Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Повърхността трябва да е напълно суха, без прах, масла и солни петна от влага. Не нанасяйте върху невтвърдял пресен бетон.

02

Смесване

Разбъркайте A и B поотделно, добавете B към A с бавнооборотен миксер (1 : 1). За грундиране добавете чешмяна вода до 3 пъти количеството; бъркайте 3 мин, прелейте, бъркайте 1 мин и оставете.

03

Нанасяне

Нанася се с четка, като се запълват порите на основата. Над +35 °C добавете малко повече вода.

04

Финишен слой

След 5 ч покрийте с PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

Съотношение на смесване

1 част	1 част

1 част
Компонент A

1 част
Компонент B

За грундиране може да се добави чешмяна вода до трикратното количество на сместа. Време на желиране 60 мин.

Условия на нанасяне
+10 °C – +35 °C

Не нанасяйте при висока влажност.

Покривност
4–12 m²/l

На слой: 4–8 m²/l върху порьозни, 8–12 m²/l върху средно попиващи основи.

Жизнеспособност
60 мин

Не използвайте смеси с изтекла жизнеспособност.

Важно: не използвайте смеси с изтекла жизнеспособност, дори ако вискозитетът изглежда нормален. Направете предварителна проба за определяне на реалния разход.

Опаковка

- Комплекти по 5 kg или 10 kg

Съхранение

- Да се съхранява затворено и защитено при +15...+35 °C в суха среда.
- Ако е съхраняван около +5 °C, преди употреба затоплете до поне +10 °C – без пряк нагрев.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- За един обект използвайте материал от една партида; различните партиди смесете помежду им.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен; не съдържа живак, азбест, формалдехид или олово.
- Използвайте подходящи ЛПС.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите веднага след употреба с чешмяна вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.