МАРКИРОВКА НА ЛИНИИ · АКРИЛНИ СПОРТНИ ПОДОВЕ

Overline 367-F

Боя за линии на основата на акрилен латекс с висока покривност

ЦВЕТОВЕ
6 стандартни цвята

1,65 g/cm³	58 %	30 мин	мин. 2 ч	0,300 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Теор. разход

Описание на продукта

OVERLINE 367-F е бързосъхнеща боя за маркировка на линии на основата на 100 % акрилен латекс за акрилни спортни подове, приложима върху бетонни или асфалтови основи. Препоръчва се за велоалеи и многофункционални акрилни спортни подове.

Характеристики на продукта

- Финишна боя за линии на основата на 100 % акрилен латекс за акрилни спортни подови покрития.

Предимства

- Готов за употреба
- Висока покривност
- Висока UV устойчивост
- Отлична еластичност
- Бързо съхнене
- Лесно смесване на обекта
- Икономичен

Място в системата

Финишен слой — OVERLINE 367-F — ТОЗИ ПРОДУКТ
Цветен слой — Серия PRECOAT 367-200
Амортизиращи слоеве — Серия UNIRUBBER
Изравняващ слой — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Грунд — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Основа — Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	6 стандартни цвята	Интервал до следващ слой	минимум 2 ч
Плътност (прибл.)	1,65 g/cm³	Теоретичен разход	0,300 kg/m² (1 слой)
Сухо вещество (тегловно)	58 %	Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Сухо на допир	30 мин	Срок на годност	12 месеца

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Първо отстранете дефектите, пукнатините и вдлъбнатините на основата. Почистете настилката изцяло от прах, мръсотия, плесен, отпадъци и всички нестабилни частици, вкл. растителност. Ремонтите трябва да са на едно ниво и гладки.

02

Смесване

Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност; при нужда добавете вода.

03

Нанасяне

Нанесете на 2 слоя с валяк или четка: 0,300 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)

5 kg

- **5 kg** OVERLINE 367-F
- **0,5 kg*** Вода*

*Количеството вода зависи от температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне

+14 °C – +35 °C

Не нанасяйте материала при температури под +14 °C или над +35 °C.

Разход

0,300 kg/m²

На слой, нанася се на 2 слоя с валяк или четка – в зависимост от качеството на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Цветова гама

Бял · Жълт · Червен · Син · Зелен · Черен

Цветовите мостри са ориентировъчни. Специални цветове се произвеждат по заявка.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Стоманени кутии 5 kg
- Стоманени кутии 2,5 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.