ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Precoat 367-200

Текстуриран финишен слой на база чист акрилен латекс

ЦВЕТОВЕ
15 стандартни цвята

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,450 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Теор. разход

Описание на продукта

PRECOAT 367-200 е текстуриран цветен финишен слой, който се нанася върху изравняващите или амортизиращите слоеве на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T**.

Характеристики на продукта

- Текстуриран финишен слой на база 100 % чист акрилен латекс с кварцов пълнител за системи за тенис кортове.

Предимства

- Готов за употреба
- Висока UV устойчивост
- Висока устойчивост на износване
- Икономичен
- Текстурирана повърхност
- Отлична гъвкавост
- Лесно смесване на обекта

Място в системата

Финишен слой
Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветен слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
PRECOAT 367-200

Амортизиращи слоеве
Серия UNIRUBBER

Изравняващ слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунд
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основа
Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	15 стандартни цвята	Интервал до следващ слой	минимум 3 ч
Плътност (прибл.)	1,37 g/cm³	Теоретичен разход	0,450 kg/m² (1 слой)
Сухо вещество (тегловно)	71 %	Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Сухо на допир	1–1½ ч	Срок на годност	12 месеца

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01
Подготовка на основата
Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02
Базов слой
Нанесете **PRECOAT 367-200** след **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW или **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Смесване
Продуктът е готов за употреба и съдържа кварц 100–300 мкм – добавете само чешмяна вода. Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

04
Нанасяне
Разнесете с гумена ракла на 2 слоя: 0,450 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200
- **12 kg*** — Вода*

*Количеството вода може да варира според температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,450 kg/m²
На слой. Прибл. 0,800–1 kg/m² за 2 слоя в зависимост от качеството на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Цветова гама



Цветовите мостри са ориентировъчни – моля, вижте цветовата карта на Unica. Специални цветове се произвеждат по заявка.

Опаковка

- Полиетиленови варели по 75 kg
- Стоманени варели по 200 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com