ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Precoat 367-200 Nano

Текстуриран финишен слой на основата на чист акрилен латекс с висока UV устойчивост

ЦВЕТОВЕ
15 стандартни цвята

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,450 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Теор. разход

Описание на продукта

PRECOAT 367-200 NANO е текстуриран цветен финишен слой с висока UV устойчивост, който се нанася върху изравняващия или амортизиращите слоеве на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T**.

Характеристики на продукта

- Текстуриран финишен слой на основата на 100 % чист акрилен латекс с кварцов пълнител и висока UV устойчивост за системи за настилки на тенис кортове.

Предимства

- Готов за употреба
- Висока UV устойчивост
- Висока устойчивост на износване
- Текстурирана повърхност
- Отлична еластичност
- Лесно смесване на обекта

Място в системата

- **Финишен слой** — Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветен слой** — PRECOAT 367-200 NANO — ТОЗИ ПРОДУКТ
- **Амортизиращи слоеве** — Серия UNIRUBBER
- **Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- **Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основа** — Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T
Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	15 стандартни цвята	Интервал до следващ слой	минимум 3 ч
Плътност (прибл.)	1,37 g/cm³	Теоретичен разход	0,450 kg/m² (1 слой)
Сухо вещество (тегловно)	71 %	Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Сухо на допир	1–1½ ч	Срок на годност	12 месеца

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01
Подготовка на основата
Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02
Базов слой
Нанесете **PRECOAT 367-200 NANO** след **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW или **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Смесване
Продуктът е готов за употреба и съдържа кварц 100–300 мкм – добавете само чешмяна вода. Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

04
Нанасяне
Разнесете с гумена ракля на 2 слоя: 0,450 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200 NANO
- **12 kg*** — Вода*

*Количеството вода зависи от температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температури под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,450 kg/m²
На слой. Прибл. 0,800–1 kg/m² на 2 слоя в зависимост от качеството на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Цветова гама

Червено Unica	Теракотено червен	Синьо Босфор	Небесносин	Тревистозелен
Мъхестозелен	Каменносив	Бежов	Горскозелен	Виолетово Unica
Тъмносин	Magenta	Синьо Unica	Светлосин	Океанско синьо

Цветовите мостри са ориентировъчни – използвайте цветовата карта на Unica. Специални цветове се произвеждат по заявка.

Опаковка

- Полиетиленови варели 75 kg
- Стоманени варели 200 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.