ВЕЛОАЛЕИ · МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПОДОВЕ

Precoat 367-43

Гладък финишен слой на основата на чист акрилен латекс

ЦВЕТОВЕ
15 стандартни цвята

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 мин	0,300 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Гланц (60°)	Сухо на допир	Теор. разход

Описание на продукта

PRECOAT 367-43 е бързосъхнещ гладък финишен слой за бетонни или асфалтови основи. Препоръчва се за велоалеи, многофункционални акрилни спортни подове и всички временни площи на открито и закрито, като концертни зали и изложбени площи. Подходящ за леко натоварване.

Характеристики на продукта

- Финишен слой на основата на 100 % чист акрилен латекс с фин кварцов пълнител за подови покрития.

Предимства

- Готов за употреба
- Бързо съхнене
- Отлична еластичност
- Лесно смесване на обекта
- Гладка повърхност
- Висока UV устойчивост
- Висока устойчивост на износване
- Икономичен

Място в системата

Маркировка на линии
OVERLINE 367-F

Цветен слой
PRECOAT 367-43
ТОЗИ ПРОДУКТ

Грунд
ACRYLIC PRIMER 367-28

Основа
Асфалт / бетон

Велоалеи · спортни подове

Бетон / асфалт · закрито и открито · леко натоварване

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	15 стандартни цвята
Плътност (прибл.)	1,20 g/cm³
Сухо вещество (тегловно)	61 %
Гланц (60°)	28–37
Сухо на допир	30 мин

Интервал до следващ слой	минимум 2 ч
Теоретичен разход	0,300 kg/m² (1 слой)
Температура на нанасяне	от +14 °C до +35 °C
Срок на годност	12 месеца

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Новият асфалт или бетон трябва да отлежи 21 дни. Отстранете дефектите, пукнатините и вдлъбнатините, след което почистете праха, мръсотията, плесента, отпадъците и нестабилните частици. Ремонтите трябва да са на едно ниво и гладки.

02

Смесване

Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност; при нужда добавете вода.

03

Нанасяне

Нанесете на 2 слоя с валяк или безвъздушно пръскане: 0,300 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)



75 kg
PRECOAT 367-43

7,5 kg*
Вода*

*Количеството вода зависи от температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температури под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,300 kg/m²
На слой, нанася се на 2 слоя – в зависимост от попиваемостта, порьозността и качеството на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Цветова гама

Червено Unica	Теракотено червен	Синьо Босфор	Небесносин	Тревистозелен
Мъхестозелен	Каменносив	Бежов	Горскозелен	Виолетово Unica
Тъмносин	Magenta	Синьо Unica	Светлосин	Океанско синьо

Цветовите мостри са ориентировъчни – използвайте цветовата карта на Unica. Специални цветове се произвеждат по заявка.

Опаковка

- Полиетиленови варели 75 kg
- Стоманени варели 200 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.