ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Precoat Flex 367-200 WOS

Концентриран еластичен финишен слой на основата на акрилен латекс

ЦВЕТОВЕ
15 стандартни цвята

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,300 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Разход (концентрат)

Описание на продукта

PRECOAT FLEX 367-200 WOS е еластичен концентриран цветен финишен слой, който се нанася върху изравняващия или амортизиращите слоеве на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T**.

Характеристики на продукта

- Концентриран финишен слой на основата на 100 % акрилен латекс за системи за настилки на тенис кортове.
- Високи показатели – без напукване върху SBR основи.

Предимства

- 15 различни цвята
- Без напукване върху SBR основа
- По-ниски складови разходи
- Лесно смесване на обекта
- Икономичен

Място в системата

Финишен слой
Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT

Цветен слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
PRECOAT FLEX 367-200 WOS

Амортизиращи слоеве
Серия UNIRUBBER

Изравняващ слой
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Грунд
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Основа
Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	15 стандартни цвята	Интервал до следващ слой	минимум 3 ч
Плътност (прибл.)	1,14 g/cm³	Теоретичен разход	0,300 kg/m² (концентрат, 1 слой)
Сухо вещество (тегловно)	54 %	Температура на нанасяне	от +15 °C до +35 °C
Сухо на допир	1–1½ ч	Срок на годност	12 месеца

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01
Подготовка на основата
Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02
Базов слой
Нанесете **PRECOAT FLEX 367-200 WOS** след **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW или **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT.

03
Смесване
Добавете кварцов пясък с подходяща фракция и чешмяна вода. Разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

04
Нанасяне
Разнесете с гумена ракля на 2 слоя: 0,450 kg/m² на слой.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **75 kg** — PRECOAT FLEX 367-200 WOS
- **45 kg** — Кварцов пясък (0,1–0,3 mm)
- **12 kg*** — Вода*

*Количеството вода зависи от температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+15 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температури под +15 °C или над +35 °C.

Разход
0,450 kg/m²
На слой смес. Прибл. 0,800–1 kg/m² на 2 слоя в зависимост от качеството на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Цветова гама

Червено Unica	Теракотено червен	Синьо Босфор	Небесносин	Тревистозелен
Мъхестозелен	Каменносив	Бежов	Горскозелен	Виолетово Unica
Тъмносин	Magenta	Синьо Unica	Светлосин	Океанско синьо

Цветовите мостри са ориентировъчни – използвайте цветовата карта на Unica. Специални цветове се произвеждат по заявка.

Опаковка

- Полиетиленови варели 75 kg
- Стоманени варели 200 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.
- Да се пази от замръзване.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com