ХИДРОИЗОЛАЦИЯ · PUD НА ВОДНА ОСНОВА

# PUD Rooftop 5210

Лека, силно еластична хидроизолация от полиуретанова дисперсия

ЦВЯТ
**Бял**
специални цветове по заявка

| 0,86 g/cm³ | 61 % | 350 % | 30 мин | 0,8–1 mm |
|---|---|---|---|---|
| Плътност (20 °C) – лек материал | Нелетливи вещества | Удължение | Сухо на допир (24 °C) | Хидроизолационен филм, 3–4 слоя |

## Описание на продукта

**PUD ROOFTOP 5210** е силно еластично, леко хидроизолационно покритие на водна основа от чиста PUD. Специалната добавка осигурява висока устойчивост на замърсяване, паропропускливост и топлоизолация, съчетани с отлична хидроизолация и звукоизолация.

## Области на приложение

- Покриви
- Стени
- Покривни тераси
- Около басейни
- Тераси и много други площи

## Предимства

- Силно еластично
- Паропропускливо
- Отлична хидроизолация
- Звуко- и топлоизолиращо
- Устойчиво на абразия – износоустойчиво
- Отлична якост на сцепление
- UV стабилно
- Леко

## Място в системата

**Хидроизолационна мембрана** — ТОЗИ ПРОДУКТ
PUD ROOFTOP 5210 · 3–4 слоя · 0,8–1 mm

**Грундов слой**
PUD ROOFTOP 5210, разреден с 20 % вода

**Основа**
Бетон ≥ 25 N/mm², 21–28 дни

## Течно нанасяна хидроизолация

Лека паропропусклива PUD мембрана

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Технически данни (при +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Цвят | **Бял (специални цветове по заявка)** | Shore A | **62,2** |
| Плътност (20 °C) | **0,86 g/cm³** | Shore D | **7,1** |
| Нелетливи вещества | **61 %** | Удължение | **350 %** |
| Сухо на допир (24 °C) | **30 мин** | Разход | **1–1,5 l/m²** |
| Време за съхнене (24 °C) | **2 ч 30 мин** | Дебелина на филма | **0,8–1 mm (3–4 слоя)** |
| Време за пълно втвърдяване | **4 ч 30 мин** | Опаковка | **20 l** |

## Начин на нанасяне

**01**

### Подготовка на основата

Бетон мин. 25 N/mm², чист, сух и здрав. Отстранете праха, циментовото мляко, маслата, мазнините, мембранообразуващите и втвърдяващите препарати. Изсушете до 75 % отн. вл. (BS 8204).

**02**

### Смесване

Смесете с нискооборотен механичен миксер (300–400 об/мин) – никога ръчно. При нужда добавете само чешмяна вода, без разтворители.

**03**

### Грундов слой

Разредете **PUD ROOFTOP 5210** с 20 % чешмяна вода и нанесете с валяк.

**04**

### Хидроизолационни слоеве

Нанасяйте неразреден с валяк, за предпочитане на 3–4 слоя, до дебелина 0,8–1 mm.

**Дъжд**
**10–16 ч**
Не продължавайте, ако се очаква дъжд в рамките на 10–16 ч; след дъжд оставете основата да изсъхне напълно.

**Дебелина**
**0,8–1 mm**
Препоръчителен минимум – за по-дебели системи се консултирайте с Unica.

**Разход**
**1–1,5 l/m²**
В зависимост от основата и необходимата дебелина.

**Важно:** преди нанасяне върху съществуващи покрития изпитайте съвместимостта и адхезията. Своевременно отстранявайте разливи от автомобилни течности (хидравлично масло, гориво, антифриз).

## Важни указания

- Ниските температури забавят съхненето, а високите го ускоряват.
- Макс. относителна влажност при нанасяне и втвърдяване прибл. 75 %.
- Температура на основата поне 3 °C над точката на оросяване.
- Влажност на бетона < 6 % тегловно; възраст на бетона мин. 21–28 дни.
- Първо поправете вдлъбнатините и пукнатините – неравностите могат да проличат през системата.
- Не съхранявайте материалите на открито или на пряко слънце.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Опаковка

- 20 l

## Безопасност

- За безопасна работа, съхранение и обезвреждане вижте актуалния информационен лист за безопасност.

## Почистване

- Почистете цялото оборудване веднага с чешмяна вода.
- Втвърдено покритие: само ръчно почистване.
- Измийте ръцете с мек сапун и обилно вода.

### ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com