ХИДРОИЗОЛАЦИЯ · ВОДНА PUD

PUD Rooftop 5232

Високоеластично хидроизолационно покритие от полиуретанова дисперсия

ЦВЯТ
Бял
специални цветове по заявка

1,25 g/cm³	66 %	550 %	30 мин	0,8–1 mm
Плътност (20 °C)	Нелетливи вещества	Удължение	Сухо на допир (24 °C)	Хидроизолационен филм, 3–4 слоя

Описание на продукта

PUD ROOFTOP 5232 е високоеластично хидроизолационно покритие на водна основа от чиста PUD. Специалната добавка осигурява висока устойчивост на замърсяване в допълнение към отличната хидроизолация.

Области на приложение

- Покриви
- Стени
- Покривни тераси
- Около басейни
- Тераси и много други зони

Предимства

- Високоеластично
- Отлична хидроизолация
- Естетични цветови решения
- Висока устойчивост на замърсяване
- Лесно нанасяне върху бетон
- Устойчиво на износване – здраво
- Отлична якост на сцепление
- UV стабилно

Място в системата

Хидроизолационна мембрана — ТОЗИ ПРОДУКТ
PUD ROOFTOP 5232 · 3–4 слоя · 0,8–1 mm

Грундов слой
PUD ROOFTOP 5232, разреден с 20 % вода

Основа
Бетон ≥ 25 N/mm², 21–28 дни

Течна хидроизолация

Покриви · тераси · покривни площи · басейни

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Бял (специални цветове по заявка)**	Shore A	**62,2**
Плътност (20 °C)	**1,25 g/cm³**	Shore D	**7,1**
Нелетливи вещества	**66 %**	Удължение	**550 %**
Сухо на допир (24 °C)	**30 мин**	Разход	**1–1,5 kg/m²**
Време за съхнене (24 °C)	**2 ч 30 мин**	Дебелина на филма	**0,8–1 mm (3–4 слоя)**
Време за пълно втвърдяване	**4 ч 30 мин**	Опаковка	**20 kg**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Бетон мин. 25 N/mm², чист, сух и здрав. Отстранете прах, циментово мляко, масла, мазнини, мембранообразуващи състави и втвърдители. Изсушете до 75 % отн. вл. (BS 8204).

02

Смесване

Смесвайте с нискооборотен механичен миксер (300–400 об/мин) – никога ръчно. При нужда добавяйте само чешмяна вода, без разтворители.

03

Грундов слой

Разредете **PUD ROOFTOP 5232** с 20 % чешмяна вода и нанесете с валяк.

04

Хидроизолационни слоеве

Нанасяйте неразреден с валяк, за предпочитане на 3–4 слоя, до дебелина 0,8–1 mm.

Дъжд
10–16 ч
Не работете, ако се очаква дъжд в рамките на 10–16 ч; след дъжд оставете повърхността да изсъхне напълно.

Дебелина
0,8–1 mm
Препоръчителен минимум – за по-дебели системи се консултирайте с Unica.

Разход
1–1,5 kg/m²
В зависимост от основата и необходимата дебелина.

Важно: преди нанасяне върху съществуващи покрития проверете съвместимостта и адхезията. Отстранявайте незабавно разливи на автомобилни течности (хидравлично масло, гориво, антифриз).

Важни указания

- Ниските температури забавят съхненето, а високите го ускоряват.
- Макс. относителна влажност при нанасяне и втвърдяване ок. 75 %.
- Температура на основата поне 3 °C над точката на оросяване.
- Влажност на бетона < 6 % тегловно; възраст на бетона мин. 21–28 дни.
- Първо поправете вдлъбнатини и пукнатини – неравностите могат да проличат през системата.
- Не съхранявайте материалите навън или на пряко слънце.
- Препоръчват се пробни полета на обекта за съгласуване на вида, разхода и изпълнението.
- Не изисква специална поддръжка – за препоръки се обърнете към техническия отдел на Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- 20 kg

Безопасност

- За безопасна работа, съхранение и обезвреждане вижте актуалния информационен лист за безопасност.

Почистване

- Почистете веднага цялото оборудване с чешмяна вода.
- Втвърдено покритие: само ръчно почистване.
- Измийте ръцете с мек сапун и обилно количество вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com